



Baumit Baumacol FlexUni White

Bijelo ljepilo za keramiku



- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- produljeno otvoreno vrijeme
- prikladno za podno grijanje

Proizvod

Fleksibilno tankoslojno bijelo ljepilo (C2TE, EN12004) za polaganje upojne keramike, gres porculanskih pločica, ploča od kamena i slabo upojne i glazirane keramike.

Sastav

Bijeli cement, pjesak, dodaci.

Svojstva

Ljepilozakeramiku, za unutarnju i vanjsku upotrebu.

Primjena

Baumacol FlexUni White je tvornički zamiješano bijelo ljepilo hidrauličnog stvrdnjavanja visoke otpornosti i produljenog vremena polaganja na gres i porculanskih pločica, ploča od kamena, keramike i upojnih pločica na čvrstim podlogama, kao što su normalan i porozni beton, cementna, vapneno - cementnate hidraulično-vapnenazbuka. Potrebno je poduzeti posebne mjerljive opreze za gipsane podlove.

Tehničke specifikacije

Klasifikacija:	C2TE, EN12004
Vrijeme sušenja:	oko 4 h
Otvoreno vrijeme:	maks. 30 min.
Vrijeme mirovanja:	oko 5 min.
Vrijeme upotrebljivo R284:S284 sti:	oko 4 h
Prohodnost:	oko 24 h

Potrošnja	
Potrebana količina vode	oko 8 l/vreća

**Oblik isporuke**

25 kg vreća, 1 paleta = 48 vreća = 1.200 kg

Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, na suhom mjestu.

Osiguranje kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Priprema podloge

Priprema podloge: Prije početka radova potrebno je provjeriti prikladnost podloge. Potrebno je na odgovarajući način pripremiti gipsane podloge u vlažnim prostorima (kuhinja,kupaonice)prije polaganja(nanošenjem eljaili hidroizolacije; vidjeti ÖNORM B 2207, norma ugovora o izvođenju radova polaganja keramičkih pločica,kulir ploča imozaika). Podloga mora biti ravna, nepromočena, suha, čista, otpaćena, bez ostataka opalnog ulja, homogena, čvrsta, nosivai nesmrznuta (>+5 °C).

Ugradnja

Uličioko 8, Oličaravode uposuduzamiješanjetedodatisadržaj jedne vreće Baumacol Flex Uni White item ješajući odgovarajućim komiješalicom dok se ne postigne plastična konzistencija. Ostaviti 5 minuta dozrijevanja ponovno pažljivo promiješati; Baumacol Flex Uni White bit će spreman za upotrebu. Zananošenje upotrijebiti na zubljeni gleiter. Pločice treba dobro utisnuti u lagano kucnuto te poravnati u ispravan položaj (eventualne korekcije moguće je izvršiti u unutar 5 minuta).

Upute i opće napomene

Radovi se nemaju izvoditi na temperaturi nižoj od +5 °C (temperatura zraka, materijala i podloge) ni na smrznutim podlogama.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobođaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.