

# Baunit BetonKontakt

## Priprema podloge za unutarnje žbuke



- za betonske podloge
- specijalno za Baunit gipsane žbuke
- bez otapala

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| <b>Proizvod</b> | Tekući predpremaz za beton za poboljšanje prionljivosti, prije žbukanja gipsanim žbukama.  |  |
| <b>Sastav</b>   | Organskezivo, voda, kvarcnipijesak, dodaci.  |  |
| <b>Svojstva</b> | Odlična prionljivost na beton. Zbog sadržaja pijeska osigurava dobru prionljivost žbuke na podlogu.  |  |
| <b>Primjena</b> | Premazivanje betonskih podloga prije žbukanja žbukama na bazi gipsa. Baunit BetonKontakt je posebno preporučljiv za glatke betone, kao i za gotove betonske površine. Pogodan je samo za gipsane žbuke (npr. Baunit Ratio 20, Baunit Ratio Glatt). |  |

|                        |                |      |
|------------------------|----------------|------|
| <b>Tehnički podaci</b> | Boja:          | roza |
|                        | pH-vrijednost: | 8    |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Potrošnja |                               |
| Doprinos  | cca. 50 m <sup>2</sup> /Kanta |

|  |  |
|--|--|
| <b>Skladištenje</b>                          | 12 mjeseci u suhim i hladnim prostorima, bez smrzavanja, dobro zatvoreno.  |
| <b>Kontrola kvalitete</b>                    | Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.  |
| <b>Klasifikacija prema zakonu o kemijama</b> | Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baunit.com">www.baunit.com</a> ili ga zatražiti u Baunitu.   |
| <b>Oblik isporuke</b>                        | Kanta od 20 kg, 1 pal. = 24 kante = 480 kg.  |
| <b>Podloga</b>                               | Podloga treba biti čista, ne smije biti vodoodbojna niti smrznuta, mora biti suha, otprašena, bez ostataka oplatnog ulja islobodnih čestica, homogena, čvrsta i nosiva, nesmrznuta (iznad +5 °C). Ispitivanje podloge provesti prema ÖNORM B 2230-2 i B 3346.  |
| <b>Obrada</b>                                | Baunit BetonKontakt polagano, temeljito promiješati sporotirajućom miješalicom. Radnu konzistenciju proizvoda može se podesiti dodavanjem manje količine vode. Nanašati četkom ili valjkom. Strojna obrada pogodnim strojem također je moguća. Baunit BetonKontakt mora se nakon aplikacije sušiti min 12 h (ovisno o vremenskim uvjetima). Žbukanje je moguće početi kada je BetonKontakt potpuno suh i nije ljepljiv.  |
| <b>Upute i opće napomene</b>                 | Radove ne izvoditi na temperaturi ispod +5 °C (materijala, zraka i podloge), odnosno na smrznutoj podlozi. Kod hladnog vremena i visoke vlažnosti sušenje može biti bitno produženo. Kvarcni pijesak koji se istaloži na dnu ambalaže neizostavno promiješati!!<br><b>Vidljivo vlažne podloge, kondenzna vlaga kao i beton sa više od 4% vlage ne smije se žbukati!</b><br>Zaštiti okolne površine kao što su staklo, keramika, klinker, lakirane metalne površine. U slučaju prskanja, zaprljanu površinu odmah isprati punom vodom. Ne čekati da se osuši! Ako se zaprljana površina osušila očistiti acetonom ili etilacetatom. |



---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.