



# Baumit CrystalTop

## Mineralna fasadna žbuka premium kvalitete



- **Prirodno i paropropusno**
- **Otporno na prašinu i sivilo**
- **Iznimno trajno**

### Proizvod

Mineralna pastozna završna žbuka spremna za upotrebu sa svojstvima protiv nakupljanja prljavštine i sivila za iznimno dugotrajnu i čistu fasadu. CrystalSet se sastoji od dvije komponente, predpremaza odnosno aktivatora - Baumit CrystalActivator i završne žbuke Baumit CrystalTop. Kako bi se osigurala funkcionalnost CrystalSet-a, završna žbuka Baumit CrystalTop obavezno se uvijek mora koristiti u kombinaciji sa predpremazom Baumit CrystalActivator. Proizvod je ispitana prema HRN EN 15824 i u sustavu prema EAD 040083-00-0404. CrystalTop sadrži ≤ 5% masenog udjela organskih komponenti.

### Sastav

Mineralno vezivo, mineralno punilo, organsko vezivo < 5%, obojeni i bijeli pigmenti, aditivi i voda.

### Svojstva

- CrystalSet dvokomponentni sustav ( specijalni predpremaz CrystalActivator + CrystalTop završna žbuka)
- CrystalEfect - protiv prašine i sivila na fasadi
- Mineralno
- Visoka paropropusnost
- Iznimno trajna i postojana fasadna žbuka

### Primjena

Inovativna završna fasadna žbuka za primjenu na svim Baumit ETICS sustavima ( sustavi sa toplinsko-izolacijskim pločama) kao i za primjenu na svim mineralnim žbukama.

### Tehničke specifikacije

Gustoća: 1.85 kg/dm<sup>3</sup>

Boja: Baumit Life ton karta sa zadnjim znamenkama 3-9 bez organskih pigmenata(oznaka )

Prionjivost: ≥ 0.3 MPa

Kategorija kvalitete: Premium

sd vrijednost: < 0.1 m ( za 2 mm debljine)

μ-vrijednost: < 50 odnosi se na CrystalSet ( CrystalTop+CrystalActivator)

V vrijednost: V1

W vrijednost: W2

Izdašnost				
Najveće zrno	1.5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Struktura	K 1,5	K 2	K 3	R 2
Potrošnja	oko 2.5 kg/m <sup>2</sup>	oko 2.9 kg/m <sup>2</sup>	oko 3.9 kg/m <sup>2</sup>	oko 2.6 kg/m <sup>2</sup>



### Oblik isporuke

25 kg kanta, 1 pal=32 kante= 800 kg

### Skladištenje

Skladištitи na suhom, hladnom, zaštićenom od smrzavanja i u zatvorenoj ambalaži 12 mjeseci. Proizvod zaštitiти od temperatura okoline iznad 35 °C, kao i ispod 5 °C. Zaštitiти od izravne sunčeve svjetlosti.

<b>Osiguranje kvalitete</b>	Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.
<b>Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama</b>	Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> ili ga zatražiti u Baumitu.
<b>Podloga</b>	<p>Podloga mora biti čista, suha, ne smrznuta, bez prašine, upijajuća, bez izcvijetavanja, stabilna i bez labavih dijelova.</p> <p><b>Prikladne podloge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Armaturalni slojevi toplinsko-isolacijskih sustava</li> <li>■ Vapneno-cementne i cementne žbuke dobre prionjivosti</li> <li>■ Beton</li> </ul> <p><b>Neprikladne podloge:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umjetni materijali i lakov</li> <li>■ Plastika i smole</li> <li>■ Vapnene žbuke i premazi</li> <li>■ Drvo i metal</li> </ul>
<b>Priprema podloge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jako ili neravnomjerno upojne podloge tretirajte s Baumit MultiPrimer-om</li> <li>■ Kredaste ili pjeskovite površine učvrstite s Baumit SanovaPrimer ( obratite pozornost na tehnički list proizvoda)</li> <li>■ Mehanički uklonite sinter sloj</li> <li>■ Uklonite ostatek opaljnog ulja vrućom parom ili sredstvom za uklanjanje</li> <li>■ Očistite prljave površine</li> <li>■ Površine sa algama/glijicama tretirajte posebnim proizvodom (npr.Baumit FungoFluid)</li> <li>■ Uklonite slabo prijanjući boju</li> <li>■ Očetećene ili napuknute mineralne površine sanirajte odgovarajućim mortom (npr.baumit StarContact) i prema potrebi ojačajte mrežicom StarTex/OpenTex</li> </ul> <p><b>Pored svih navedenih mjera, sve podloge moraju uvijek biti premazane Baumit CrystalActivator-om ( Vrijeme sušenja: najmanje 24 sata). Podloga mora biti stabilna i suha.</b></p>
<b>Ugradnja</b>	<p>Struktura nanošenja sustava:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nanesite 1 sloj Baumit CrystalActivator-a potpuno i ravnomjerno</li> <li>■ Nakon što se Baumit CristalActivator osuši najmanje 24 sata, nanesite Baumit CrystalTop fasadnu završnu žbuku.</li> </ul> <p>Baumit CrystalActivator se prije nanošenja dobro promiješa sporohodnom miješalicom i ne smije se rijediti vodom. CrystalActivator nanesite potpuno i ravnomjerno pomoću odgovarajućeg valjka ili četke. Baumit CrystalTop se temeljito miješa sporohodnom mešalicom prije nanošenja i ne smije se razrjeđivati vodom. Završna žbuka se nanosi po cijeloj površini nerhđajućim čeličnim gleterom u debljini zrna ili se šprica odgovarajućim strojem za završnu žbuku. Struktura se izvodi plastičnom gleterom odmah nakon nanošenja. Radite ravnomjerno i bez prekida.</p>
<b>Upute i opće napomene</b>	<p>Temperatura zraka, materijala i podloge mora za vrijeme obrade i procesa sušenja biti min+5 °C.</p> <p><b>Zaštita od vremenskih utjecaja:</b> Fasade treba odgovarajuće zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele). Visoka vlažnost u zraku i niske temperature mogu znatno produljiti vrijeme sušenja i neravnomjerno promijeniti njansu. Visoke temperature ljeti skraćuju vrijeme sušenja.</p> <p><b>Ton boje:</b> Na njansu mogu utjecati karakteristike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Prije svega dijelovi fasadnih površina (sjena od skele), nejednakosti na podlozi (struktura, upojnost), tj. Različiti vremenski utjecaji mogu različito utjecati na promjene boje (mrilje). Istovjetnost boje može se jamčiti samo unutar jedne proizvodne šarže. Na njansu mogu utjecati karakteristike podloge, temperatura i vlaga u zraku. Ako se upotrebljavaju različite šarže, one se prije početka obavezno moraju pomiješati.</p> <p><b>Pjesici</b> koji su primjenjeni u Baumit završnim slojevima su prirodni. Upravo zbog ovog razloga postoji mogućnost da su pojedina zrna lagano tamnija. Ovo nije greška u materijalu, već se radi samo o optički vidljivoj razlici u njansama pjeska, zbog prirodnih svojstava sirovina koje se koriste u Baumit materijalima. U slučaju mehaničkih utjecaja na površinu, u tim se točkama mogu pojavit promjene boje (lom punila). Ovakve promjene boja/njansi ne utječu ni na funkcionalnost ni na kvalitetu proizvoda.</p> <p><b>Referentni faktor refleksije:</b> Baumit Life njanske s faktorom refleksije <math>HBW \geq 20</math> prikladne su kao ETICS završni sloj bez ograničenja. Baumit Life njanske s faktorom refleksije <math>HBW &lt; 20</math> prikladne su kao ETICS površinska obrada samo u slučaju Baumita PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop.</p> <p>Baumit Life njanske sa površinskim obradama Baumit PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop imaju ukupni koeficijent solarne refleksije <math>TSR &gt; 25</math> zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih specijalnih pigmenata (tzv. cool pigmenati).</p> <p>Baumit Life njanske s faktorom refleksije <math>HBW &lt; 20</math> prikladne su kao ETICS površinska obrada samo u slučaju Baumita PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop.</p> <p>Baumit Life njanske sa površinskim obradama Baumit PuraTop, Baumit StarTop i Baumit CrystalTop imaju ukupni koeficijent solarne refleksije <math>TSR &gt; 25</math> zahvaljujući upotrebi visokokvalitetnih specijalnih pigmenata (tzv. cool pigmenati).</p> <p><b>Upute za obradu:</b> Prije nanošenja bilo kakvih drugih slojeva ili opterećenja kljšom treba se pridržavati vremena sušenja od min. 48 sati (pri temperaturi od +20° C i r.v.z. od 60%).</p> <p><b>Mikrobi:</b> Ovaj završni sloj ima osnovnu komponentu za zaštitu od algi i glijivica. Time se postiže preventivni i učinak odgode. Za objekte u kritičnim uvjetima okoliša (npr. izloženost iznad prosječnoj vlažnosti zraka, oborinama, blizini vode, zelenim površinama, šumi, itd.) preporučujemo dodavanje pojačanih sredstava za zaštitu od nastanka algi i glijivica. Trajna zaštita protiv pojave alga i glijivica ne može se jamčiti. (Pogledati: Smjernice HUPFAS Alge i glijivice na fasadama).</p> <p><b>Sigurnosne mjere:</b> Upotrijebite sigurnosne mjere navedene u sigurnosno-tehničkom listu (STL).</p> <p><b>Upute za čišćenje:</b> Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se materijal osuši i stvrdne. Alate i uređaje očistiti vodom odmah nakon uporabe</p>

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.