



## Baumit Easy-Pro KlebeSchaum

Jednokomponentna  
slaboekspandirajuća PUR pjena



- Original-dokazan u praksi
- Za lijepljenje EPS-F ploča
- Jednostavna primjena

### Proizvod

Jednokomponentna PU-pjena za lijepljenje

### Sastav

Jednokomponentno ljepilo na bazi poliuretana

### Svojstva

Jednostavna primjena, povoljni troškovi rada, mala potrošnja materijala, vodootporna, ekološki prihvativljiva jer ne sadrži CFC. Vrijeme stvrdnjavanja 1-2 sati, ovisno o temperaturi i vlažnosti.

### Primjena

Jednokomponentna PU-pjena za lijepljenje izolacijskih ploča kao što su stiropor, stirodur i kamera vuna metodom rubno-točkasto s pomoću pištolja za montažnu pjenu. Dobro prianja na beton, plinobeton, blokove od opeke, gipsane i OSB ploče, drvo i drugo.

### Tehničke specifikacije

Potrošnja

### Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu bez smrzavanja mogu se skladištiti 18 mjeseci (+ 5 °C do + 25 °C). Visoke temperature skraćuju postostjanost. Tube treba skladištiti u uspravnom položaju.

### Osiguranje kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

### Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

### Podloga

Tube s aerosolom od 800 ml

### Priprema podloge

Oprašena, čista, bez masnoća, stvrđnuta, bez ostalih nečistoća, prilikom čišćenja potrebno je voditi računa o vremenu sušenja, suhe i porozne podloge navlažiti vodom. Zidovi i beton moraju biti upojni, bez otpadajućih dijelova i rascvjetavanja. Premazi moraju biti kompatibilni s pjenom Baumit EasyPro KlebeSchaum – potrebno je napraviti probno lijepljenje. Vlažne podloge na kojima se stvorio vodenim film i podloge na kojima stoji voda nisu prikladne. Podloga mora biti ravna u skladu s normom DIN 18202.

## Ugradnja

Sadržaj tube mora biti sobne temperature. Ukoliko je doza hladnija, stavljamo je u toplu vodu od najviše 40 °C na približno 20 minuta. Pjena Baumit EasyPro PU Klebeschaum obrađuje se s pomoću prikladnog pištolja za montažnu pjenu. Prije uporabe snažno protresti tubu tako da je ventil okrenut prema dolje. Sukladno uputama za upotrebu pričvrstiti pištolj za montažnu pjenu. Pritisnuti okidni mehanizam i pustiti pjenu da poteče (oko 2 sekunde). Tijekom korištenja pištolj po mogućnosti treba držati tako da bude u okomitom položaju s ventilom prema dolje.

EasyPro PU KlebeSchaum najprije nanosimo na rubove, a zatim na površinu ploče u obliku slova W. Željenu količinu poliuretanskog ljepila na izlazu podešavamo vijkom na zadnjoj strani pištolja. Pričekati jednu minutu, a zatim tako pripremljene ploče zalijepiti lagano ih pritisujući (dok je pjena još vlažna). Ploče se mogu namještati najviše 10 - 15 minuta nakon fiksiranja. Vrijeme stvrdnjavanja 1-2 sat, ovisno o temperaturi i vlažnosti. Postavljanje pričvrsnica odnosno armiranje zalijepljenih ploča moguće je već nakon minimalno 2 sata (ovisno o temperaturi i vlazi).

Prilikom zamjene tube snažno protresti tubu, ukloniti praznu i odmah je zamijeniti novom. U protivnom se poliuretansko ljepilo u adaptalu stvrdnjava. Ljepilo na mlaznici pištolja ukloniti mehanički. Kod kraćih prekida u radu tuba se smije ostaviti u pištolju pri čemu je potrebno samo zategnuti vijak na stražnjoj strani pištolja.

Tuba mora biti pod tlakom, inače se ljepilo u pištolju stvrdnjava.

Kod duljih prekida u radu očistiti pištolj prikladnim sredstvom za čišćenje.

Stvrdnuto ljepilo moguće je ukloniti npr. mehanički.

## Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i sušenja mora biti barem + 5 °C, a ne smije prelaziti + 30 °C. Najpovoljnija temperatura za obradu je između + 20 °C i + 25 °C.

Pažljivo oblijepiti površine koje treba zaštititi. Alat nakon upotrebe odmah očistiti prikladnim sredstvom za čišćenje pištolja. Stvrdnuto pjenu moguće je ukloniti samo mehanički. Ne smije dosjetiti u kanalizaciju, tlo ili vode. Kod prekida rada tubu ostaviti u pištolju i stegnuti vijak za reguliranje. Nakon stvrdnjavanja nije štetno za zdravlje. Reciklirati samo tube koje su do kraja isprajnjene.

Tube ne čuvati u unutrašnjosti motornih vozila, već ih transportirati osigurane u prtljažniku.

Fasade treba zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom za skele).

Stvrdnuto poliuretansko ljepilo treba zaštititi od UV-svetla.

Koristiti samo u dobro prozračenim područjima. Spremnik je pod tlakom. Zaštititi od sunčeve svjetlosti i temperatura iznad + 50 °C. I nakon uporabe ne otvarati na silu ili spaljivati. Ne prskati u plamen ili na užarene predmete. Kod nedovoljne ventilacije može doći do stvaranja eksplozivne mješavine. Kod osoba osjetljivih na diizocijanate kontakt s proizvodom može izazvati alergijske reakcije. Kod astme, ekcemske oboljenja kože ili problema s kožom treba izbjegavati svaki kontakt s kožom. Proizvod upotrebjavati samo ako prostor ima dovoljnu ventilaciju, u suprotnom koristiti zaštitnu masku s odgovarajućim plinskim filtrom (tip A1 u skladu s normom EN 14387).

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobođaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.