



# Baumit SteinKleber

## Oblikovanje vrta i vrtnih površina



- Može se nanosiiti u deblijinama od 5-20 mm
- Sigurno lijepljenje
- Usklađen sa Baumit sustavom popločavanja

**Proizvod**

Tvornički zamiješano, praškasto ljepilo za kamen, kamene ploče i betonsku galeriju.

**Sastav**

Cement, tras, agregat, dodaci.

**Svojstva**

Otporno na smrzavanje, hidrauličko ljepilo za lijepljenje u sloju debljine od 5 – 20 mm (srednjeslojno).Zbog dodatka trasa smanjena je mogućnost iscvjetavanja kod prirodnog kamena i betonskih proizvoda.

**Primjena**

Za polaganje podnih ploča i kamena, betonskih proizvoda, nejednakih debljina vani i unutra, ili za polaganje u kombinaciji s Baumit SteinMörtel.

**Tehnički podaci**

	SteinKleber, 25 kg
Veličina zrna	cca. 1 mm
Potrošnja	cca. 3 - 5 kg/m <sup>2</sup> za 5 mm debljine
Dodavanje vode	cca. 7.5 - 8 l/vreća

**Skladištenje**

12 mjeseci na drvenim paletama, u suhom prostoru.

**Kontrola kvalitete**

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

**Klasifikacija prema zakonu o kemikalijama**

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici [www.baumit.com](http://www.baumit.com) ili ga zatražiti u Baumitu.

**Oblik isporuke**

25 kg vreće, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

**Podloga**

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscvjetavanja na površini, nosiva i bez otpadajućih dijelova. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ÖNORMEN B 2207 i B 2213. Prije početka je potrebno provjeriti podlogu.

Prikładne podloge:

-Baumit SteinMörtel

-beton

-cementni estrih

1) Nanošenje dozvoljeno kada je dosegnut dozvoljeni ostatak vlage u estrihu prema ÖNORM B 2207, B 2213 ili B 2242-5.

2) Nakon 28 dana minimalno

Neprikładne podloge :

-podloge s podnim grijanjem

-kalcijsulfatni estriši

Uporaba Baumit SteinKleber prilikom nanošenja po sustavu "svježe na svježe" dozvoljena je samo u kombinaciji s Baumit SteinMörtel.

## Obrada

Sadržaj vreće istresemo u posudu za miješanje s oko 7,5-8 L vode i mijesamo s odgovarajućom mješalicom do homogene konzistencije. Nakom miješanja pričekamo oko 5 minuta te još jednom dobro promiješamo. Tako pripremljenu masu moramo upotrijebiti u roku 3 sata.

Ploče koje se koriste moraju se dobro utisnuti, adekvatnim alatom lupkati, te poravnati.

Polaganje na vezanu( čvrstu) podlogu:

Najprije se u tankom sloju nanese Baumit SteinKleber kao kontakni sloj, zatim zubatom gladilicom nanosimo masu i jednakomjerno je rasporedimo po površini.

Za polaganje bez šupljina masa se nanosi punoplošno ( “floating-buttering).

Baumit SteinKleber je prohodan nakon otprilike 24 sata.

Puno mehaničko opterećenje postiže se nakon otprilike 14 dana.

## Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositи opće upute najmanje +5 °C. Materijal zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra. Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme stvrdnjavanja (sušenja). Drugi materijali ne smiju se dodavati u proizvod.

Na površini mase se ne smije stvarati pokorica te isu moramo stalno provjeravati.Ukoliko dođe do stvaranja pokorce na površini mase, ista se zapćastim gleterom mora „pročešljati“.Kod polaganja prirodnih kamena koji su osjetljivi na promjenu boje, mora se izvesti probno polaganje.

---

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobođaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.