



Baumit Metallic

Završni dekorativni premaz za fasade



- izgled elegantno glatke površine
- za dekorativne elemente i istake na fasadama
- imitacija metalne površine

Proizvod

Vrlo otporan premaz s metalik efektom na disperzijskoj bazi pripremljen za uporabu.

Sastav

Organsko vezivo (čisti akrilat), mineralni pigmenti boja, pigmenti s metalik efektom, dodaci, voda.

Svojstva

Baumit Metallic je profinjen, dekorativan premaz s metalik efektom koji se odlično strojno obrađuje. Izuzetno vodooodbojan i paropropusan premaz sa metalik efektom otpornom na vremenske uvjete visokog stupnja opteretivost. Baumit Metallic čuva okoliš i može se razrijediti vodom.

Primjena

Baumit Metallic je efektni premaz za strukturirane podloge s dodatnim metalik efektom.

Tehnički podaci

Boja:	8 nijansi boja
Vrijeme sušenja:	cca. 6 h 2-6 h, ovisno o površini i vremenskim prilikama(niske temp. i visoka vlažnost značajno produljuju)
μ-vrijednost:	cca. 150
Specifična gustoća:	cca. 1 kg/dm ³
pH-vrijednost:	8.5
Boje:	Metallic

	Baumit Metallic, 5 l	Baumit Metallic, 14 l
Potrošnja	cca. 0.3 - 0.35 l/m ² za dva premaza	cca. 0.3 - 0.35 l/m ² za dva premaza

Skladištenje

12 mjeseci na suhom i hladnom mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Kontrola kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Oblik isporuke

Kanta od 5 l, 1 paleta = 48 kanti = 240 l
Kanta od 14 l, 1 paleta = 24 kanti = 336 l

Podloga

Ispitivanje podloge provesti u skladu sa smjernicama ÖNORM B 2230 i B 3346. Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez iscvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju.

Prikładan na:

- vapnenim cementnim i cementnim žbukama (zaribanim)
- dobro prianjućim mineralnim i silikatnim premazima i žbukama
- dobro prianjućim disperzijskim premazima i žbukama
- dobro prianjućim silikonskim premazima i žbukama

Uvjetno prikładan na (potrebna probna površina):

- vapnenim žbukama i premazima (obavezno uzeti u obzir karbonatizaciju)

Neprikładan na:

- umjetnim materijalima i smolama, slojevima laka ili ulja i bojama na bazi ljepila
- Učvrstiti kredaste odnosno blago trusne površine (npr. Baumit MultiPrimer, vrijeme sušenja: najmanje 12 sati)
- Zaprljane površine očistiti
- Površine obrasle algama obraditi posebnim sredstvom (npr. Baumit FungoFluid)
- Loše prianjuće premaze i one oštećene vremenskim uvjetima ukloniti mehanički
- Oštećene mineralne površine odnosno površine s pukotinama premazati masom za izjednačavanje (npr. Baumit StarContact) i potrebi armirati Baumit staklenom mrežicom.

Obrada

Temeljni premaz se uvijek izvede sa Baumit GranoporColorom ili Baumit SilikonColorom u bijeloj boji (da bi se nijansa Metallica bolje razvila). Ovisno o podlozi može se Metallic razrijediti čistom vodom.

Nakon sušenja temeljnog premaza od min 12h nanosi se Baumit Metallic u 2 radna koraka krvnenim valjkom ili špricanjem (kompressrom (2001 – 1000I do 10 b) sa diznom veličine 0,7-3 mm).

Stupanj razrjeđenja ovisi o konzistenciji pri isporuci i upojnosti podloge!

Konzistencija se podešava do 5% razrjeđivanja sa čistom vodom.

Pri strojnom nanošenju premaza Baumit Metallic paziti na konstantnu brzinu kretanja i konstantni razmak između raspršivača i površine.

Površina se najprije mora prešpricati i potom obraditi križno u dva sloja Metallica.

Važno:

Preporuča se prije početka radova na cijeloj površini najprije izvesti jednu reprezentativnu površinu, odgovarajuće veličine! Neravnine (npr. neujednačenosti od zaribavanja I gлатke površine koje nastaju zaribavanjem) se jače poznaju nakon nanašanja Metallica.

Kod površina koje trebaju biti vrlo gлатke paziti na odgovarajuću prethodnu obradu i pripremu (brušenje s odgovarajućom granulacijom papira - temeljito otprašiti i očistiti)! Za dalje radne korake kao što je grundiranje I nanašanje predpremaza preporuča se načiniti površinu koja je ujednačena po strukturi I upojnosti, kao I strojna obrada proizvoda.

Upute i opće napomene

Vremenski uvjeti:

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i stvrdnjavanja mora biti veća od 5 ° C.

Zaštita od vremenskih prilika:

Fasade treba odgovarajuće zaštiti od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom skelskog platna). Pri visokim temperaturama npr.+30 ° C nije dozvoljeno nanašanje materijala.

Visoke ili niske temperature (naročito kasna jesen) zbog povećane vlage u zraku može znatno produljiti vrijeme sušenja.

Opće napomene:

Ujednačenost nijanse može se jamčiti samo u okviru jedne proizvodne šarže. Postizanje nijanse ovisi o upojnosti podloge, temperaturi i vlazi, te isto može bitno utjecati na samu nijansu.

Kako bi se smanjilo odstupanje u nijansi preporuča se cijelu potrebnu količinu naručiti odjenom, no sikcesivne isporuke su također moguće.

Sigurnosne mjere:

Upotrijebiti sigurnosne mjere navedene u sigunosnom tehničkom listu (STL).

Upute za čišćenje:

Zaštititi oči i kožu kao i okolne površine oko površina koje se obrađuju, pogotovo staklo, keramiku, klinker, prirodni kamen, lak i metal. Eventualne poprskane dijelove isprati s puno vode. Ne čekati da se materijal osuši i stvrdne.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.