

Baumit Nivofix

Ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča

- **ekonomično**
- **povoljno**
- **jednostavno**

Proizvod Tvornički zamiješano, praškasto mineralno ljepilo za lijepljenje termoizolacijskih ploča u Baumit izolacijskim sustavima sa polistirenskim pločama i pločama mineralne vune i fenolne smole.

Sastav Cement, pijesak, organsko vezivo, dodaci.

Svojstva Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu s dobrom moći lijepljenja, vodoodbojno, lako obradivo.

Primjena Paropropusno ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu. Za pričvršćivanje fasadnih izolacijskih ploča od EPS (uključujući grafit) i mineralne vune na podlogu. Nije prikladan za izvedbu armaturnog sloja. Za lijepljenje ploča za toplinsku izolaciju u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju: STAR EPS, STAR MW, PRO I STAR RESOLUTION.

Tehnički podaci Suha specifična gustoća: 1550 kg/m³

| | |
|----------------|---|
| Veličina zrna | |
| Potrošnja | cca. 5.5 - 6 kg/m ² za lijepljenje |
| Dodavanje vode | cca. 5.5 - 6 l/vreći |

Skladištenje Na drvenim paletama, folirano na suhom mjestu čuvati cca 12 mjeseci.

Kontrola kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Oblik isporuke Vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

Podloga Podloga mora biti suha, nosiva i u skladu s važećim normama. Nesmrznuta, bezprašine, ne smije biti vodoobojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez otpadajućih čestica. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ÖNORMEN B 2259 i B 6410. Ravnina zida mora odgovarati normi 18202. Kod zaglađivanja masivnim podlogama važeća je ÖNORMEN B 2210 i B 3346.

Obrada

Preporučeni alat: Sporo rotirajuća električna miješalica, prikladna posuda za miješanje, zidarska žlica, spužva za pranje, vodena vaga. Nazubljena gladilica mora odgovarati korištenoj vrsti obloge.

Priprema: Suhi proizvod se stavlja u čistu vodu (oko 5,5-6,0l vode/vreća), miješanje s malom brzinom miješalice. Nakon miješanja napraviti pauzu oko 5 minuta i ponovno miješanje. Vrijeme upotrebe približno 1,5 sata.

Upotreba: Kod Baumit izolacijskih sustava površina zida mora biti izravnana (± 5 mm / m). Neravnine do 10 mm poravnati pomoću ljepila. Uklonite veće neravnine nanošenjem temeljnog premaza. Ljepilo nanosite na izolacijsku ploču kontinuirano po rubovima i minimalno 3 točke u sredini ploče, na način da je ostvareno min 40% kontaktne površine. Postavljanje ploče je moguće nakon min. 24 sata od lijepljenja.

Upute i opće napomene

Ne koristiti pri temperaturama nižim od + 5 ° C, na smrznutom tlu ili s najavom mogućeg mraza. Ne dodavati sredstva protiv smrzavanja.

Smije se upotrebljavati samo čista voda (iz vodovoda). Ne smiju se dodavati drugi proizvodi.