



Baunit SpeedFix

Mineralno, brzovezujuće ljepilo
za rubne profile i letvice



- brzovezujuće
- brzo očvršćivanje
- visoka stabilnost

Proizvod

Mineralno, brzovezujuće ljepilo za rubne profile i letvice kod vapneno-cementnih i vapnenih žbuka. Za pričvršćivanje instalacija i profila za žbukanje.

Sastav

Cement, fini pijesak, dodaci.

Svojstva

Brzovezujuće, mineralno ljepilo.

Primjena

Baunit SpeedFix je mineralno gotovo suho ljepilo za postavljanje kutnih profila, profila za podnožje, letvica, kao pomoć kod razvlačenja žbuke, dilatacijskih profila za unutarnju i vanjsku primjenu kod vapnenih i vapneno-cementnih žbuka. Služi i za pričvršćivanje električnih i instalacijskih cijevi, razdjelnih kutija i sl. Zbog brzog vezanja (oko 30 min) i odlične postojanosti, zaštitni kutni profili i letvice mogu se i bez dugog čekanja upotrijebiti za razvlačenje žbuke.

Tehničke specifikacije

Norma:	HRN EN 998-1
Razred vatrootpornosti:	A1
vrijeme ugradnje:	oko 30 min.
Nasipna gustoća:	oko 1600 kg/m ³
Kategorija kvalitete:	Professional

	Baunit SpeedFix
Najveće zрно	0.3 mm
Potrošnja	oko 1.5 kg/lfm ovisno o podlozi i ravnosti, s debljinom morta od 15 mm
Izdašnost	oko 21 l/vreća - oko 20 m ¹ /vreća
Potrebana količina vode	oko 6 l/vreći

Oblik isporuke

Vreća 30 kg, 1 paleta. = 48 vreća = 1440 kg

Skladištenje

9 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama

Osiguranje kvalitete

Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baunit.com ili ga zatražiti u Baunitu.

Podloga

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez rascvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju.

Ugradnja

Baunit SpeedFix posipati u čistu vodu (6 l vode po vreći) te miješati sporotirajućom ručnom miješalicom dok ne nastane masa bez grudica. Ostaviti da odstoji oko 3 minute i još jednom nakratko promiješati. Ne dodavati druge proizvode. Točkasto nanositi Baunit SpeedFix. Debljina nanosa po potrebi. Razmak između točaka ovisi o stabilnosti letvice. Letvicu odmah pritisnuti i podesiti, a višak ljepila zagladiti.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti iznad +5° C. **Upozorenje: Ne upotrebljavati kod vapneno-gipsanih i gipsanih žbuka!**

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.