

Baumit Basic

vékonyágyas burkolatragasztó



- **Fagyálló**
- **Beltéri használatra**
- **Kerámia burkolólaphoz**

Termék	Cementbázisú, por alakú, élelmiszerbarát, víz-, és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású ragasztóhabarcs	
Összetétel	Cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek	
Tulajdonságok	Szürke, por alakú, élelmiszerbarát, víz-, és fagyálló, műanyag adalékokkal javított, nagy szilárdságú, hidraulikusan kötő, víz hozzáadása után könnyen kenhető ragasztóhabarcs, mely l tapad az aljzathoz.	
Alkalmazás	Kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia burkolólapok (500 cm ² -ig) ragasztására beltérben cementbázisú aljzatokra.	
Műszaki adatok	Nyitott idő:	kb. 20 perc
	Pihentetési idő:	kb. 15 perc
	Korrigálhatósági idő:	kb. 5 perc
	Max. rétegvastagság:	4 mm
	Fazékidő:	kb. 4 óra

	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 - 4.5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Vízigény	kb. 8 l/zsák



Kiszerezés	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap =1200 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható, felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer részekéntől mentes, olaj és zsírmentes. Nem lehet víztaszító. Alkalmazható: Betonra, cementes trichre, cementbázisú vakolatra, könnyűbetonra Nem alkalmas: Fémre, fára, műanyagra, gipszes alapfelületre és minden olyan cementbázisú aljzatra, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Felhordás

Keverés:

A porragasztót tiszta vízbe szórjuk és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át csomómentes masszává keverjük, 15 percig hagyjuk pihenni, aztán még egyszer keverjük át! A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újakeverni!

Feldolgozás:

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a Baumacol Basic ragasztót fogazott glettvassal 45-60° egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.

Utókezelés:

az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai terheléstől.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

Javasolt szerszám: elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvás fogatmérete a burkolatnak megfelelő legyen

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.