

Baumit Baumacol FlexTop

vékonyágyas burkolatragasztó



- **Flexibilis**
- **Nagy méretű lapokhoz**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**

Termék Cementbázisú, por alakú, élelmiszerbarát, víz-, és fagyálló, műanyagadalékokkal erősen javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású flexibilisragasztóhabarcs

Összetétel Cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek

Tulajdonságok Kerámiaacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagymechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (kentszigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

Műszaki adatok

Nyitott idő:	kb. 20 perc
Korrigálhatósági idő:	kb. 5 perc
Max. rétegvastagság:	5 mm
Fazékidő:	kb. 4 óra

	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 - 4.5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Vízigény	kb. 7 l/zsák



Kiszerezés 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható, felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer részektől mentes, olaj és zsírmentes. Nem lehet víztaszító.
Alkalmazható: Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkar- tonra, gipsz építőelemekre, anhidrit-esztrichre
Nem alkalmas: Fémre, fára, műanyagra és minden olyan alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Felhordás

Keverés:

A porragasztót tiszta vízbe szórjuk és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át csomómentes masszává keverjük, 15 percig hagyjuk pihenni, aztán még egyszer keverjük át! A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újratekerni!

Feldolgozás:

Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a Baumacol Flex Top ragasztót fogazott glettvassal 45-60° egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csempéragasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen.

Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. Kültérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Utókezelés:

az elkészült burkolatot kb. 24-48 óráig védjük a mechanikai terheléstől.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

Javasolt szerszámok: elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvás fogazatméréte a burkolatnak megfelelő legyen.

Munkavédelem: termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.