

Baumit Baumacol FlexTop Speed

gyorskötésű burkolatragasztó



- **Flexibilis**
- **Gyorskötő**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**

Termék Gyors kötésű, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs. Víz- és fagyálló. Osztályba sorolás az MSZ EN 12004 szerint C2 FTE S1.

Összetétel Speciális cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek

Alkalmazás Belső és külső falak és padlók mindenféle burkolólapok (pl. gres-, kőporcelán-, klinker, természetes- és műkőlapok lapok stb.) ragasztására, a kerámia burkolólapok vízfelvételi osztály és formázási eljárás szerinti csoportosítása az MSZ EN 1441:2007 szabvány szerint. Nagyméretű (S >2500 cm²) és vékony (>3 mm) burkolólapokhoz alkalmazható. Kerámialapok ragasztására teraszokhoz, uszodákhoz, homlokzatokhoz, nedves helyiségekhez, padlófűtéshez, kenhető szigetelésekre, meglévő kerámiaburkolatokra.

Különösen ajánlott:

- Gyors javításokhoz használatban lévő területeken, melyeket nagyon rövid idő alatt üzembe kell helyezni, mint például üzletek, szupermarketek, bemutatótermek, építési területek, gyalogos forgalom.
- Burkolatok gyors javítása és ragasztása ipari helyiségekben, hűtőházakban vagy úszómedencékben.
- Gyors javítások és felújítások lakóövezetekben

Műszaki adatok

Nyitott idő:	kb. 30 perc
Pihentetési idő:	kb. 3 perc
Korrigálhatósági idő:	kb. 5 perc
Max. rétegvastagság:	5 mm
Fazékidő:	kb. 45 perc

	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Vízigény	kb. 5 l/zsák



Kiszerelés 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap =1200 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható, felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Alapfelület:

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírintes részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmazható:

- mész-cement vakolatokra (várakozási idő 10 nap/vakolatcentiméter)
- Baumit Grund mélyalapozóval előkezelt gipszes vakolatokra (várakozási idő 10 nap/vakolatcentiméter)
- Baumit Grund mélyalapozóval előkezelt gipszkarton lapokra
- Száraz és szilárd 5 cm vastagságú 28 napos cementes trich felületre (megengedett maximális nedvességtartalom 2,5%)
- Száraz és szilárd 5 cm vastagságú 28 napos gipszes trich felületre (megengedett maximális nedvességtartalom 0,5%)
- Meglévő kerámia burkolólapokra
- Kenhető szigetelésre
- Padlófűtésre
- Úszómedencék burkolatragasztásához (medence feltöltése legalább 5 nap várakozási idő után)
- Betonra
- Teraszok

Nem alkalmazható:

- Fémre, műanyagra, fára, farost lemezekre, gumira, linóleumra, PVC-re, üvegre
- Olyan cement alapú felületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be
- Bitumenes felületekre, bitumenes vízszigetelésre

Felhordás

Keverés:

A porragasztót tiszta vízbe szórjuk (5 liter/25 kg) és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át homogén, csomómentes masszává keverjük, 3 percig hagyjuk pihenni, aztán még egyszer keverjük át! A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újratekerni!

Feldolgozás:

A felhordás két munkamenetben történjen. Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a nedves rétegre a Baumacol FlexTop Speed ragasztót fogazott glettvassal 45-60° egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen.

Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, ill. 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges (Buttering Floating – a ragasztóágy legalább 90 %-os), az anyagszükséglet kb. 4-6 kg/m². Kültérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.

Ajánlott fugaszélesség beltérben min. 3 mm, kültérben min 4 mm, 30x30 cm-nél nagyobb burkolatok esetén min. 5 mm. A távtartók 3 óra után eltávolíthatók. Fugázás a ragasztás után legkorábban 24 óra után.

Mozgási hézagok (dilatáció) kialakítása:

A műszaki előírásoknak megfelelően alkalmazzunk dilatációs profilokat és/vagy rugalmas kitöltő szilikon vagy poliuretán anyagokat, dilatációk beépítése az aljzatoktól és burkolat fektetésétől függően: pl. fűtetlen aljzatoknál 40 m²-ként, padlófűtésnél 15 m²-ként, nagyobb felületek esetén (pl. folyosók, előcsarnokok stb.) 15 folyóméterenként. A dilatációs hézagok kialakítása az előírt nyomvonalon történjen. A helyszínen kialakított aljzattilatációk folytatódhatnak az ágyzatban és a burkolaton is. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C és +30 °C között legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – víz használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötetést és a szilárdulást.

Utókezelés:

az elkészült burkolatot minimum 24 óráig védjük közvetlen napsugárzástól és esőtől, 72 óráig fagy sem érheti. Ragasztás előtt a burkolatot nem kell vízben áztatni.

Javasolt szerszám:

elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvass fogatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

Munkavédelem:

Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálható a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.