

Baumit Baumacol FlexTreme burkolatragasztó



- **Rendkívül rugalmas (S2)**
- **Extrém igénybevételek esetén is ajánlott**
- **Bármilyen anyagú burkolólaphoz, nagy lapméret eset**

Termék Rendkívül rugalmas, víz- és fagyálló, hidraulikusan szilárduló, műgyantával módosított vékonyágyas ragasztó meghosszabbított nyitott idővel és fokozott stabilitással, osztálybesorolás C2TE S2 az EN 12004 szabvány szerint.

Összetétel Homok, cement és szerves kötőanyagok, valamint adalékanyagok a jobb feldolgozás és tapadás érdekében.

Tulajdonságok Jól elnyeli és elvezeti a termikus és mechanikai feszültségeket. Rendkívül rugalmas és ellenálló a fokozott igénybevételek esetén is.

Alkalmazás Különböző formátumú kerámia fal- és padlólapok, mozaikok, finom kőburkolólapok és természetes kő burkolására beltéren és kültéren. Különösen a nagy formátumú, nagyon alacsony vízfelvételű burkolólapokhoz, valamint fokozott hő- és statikus terhelések esetén ajánlott - kültérben és homlokzatokon is.

Műszaki adatok

Nyitott idő:	≥ 30 perc
Max. rétegvastagság:	10 mm
Fazékidő:	kb. 4 óra

	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 - 5 kg/m ² a burkolólap típusától és formájától függően
Vízigény	kb. 6.5 l/zsák

Kiszerezés 20 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1120 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható, felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmintes részekről mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas felületek:

- Betonra
- Cement- és gipszesztrichre
- Cement és gipszvakolatokra
- Gipszkartonra
- Egyéb ásványi alapfelületekre
- Különösen teraszokon, homlokzatokon, padlófűtéseken

Nem alkalmas:

- fára
- fémre
- műanyagokra

Alapfelület-előkészítés Tisztítsuk meg és portalanítsuk a felületet, majd megfelelő alapozóval alapozzuk azt.

- nedvszívó alapfelületre – Baumit Grund
- nem nedvszívó alapfelületekre – Baumit SuperPrimer

Felhordás

Ajánlott szerszámok:

Lassú járásúelektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvas fogatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.

A ragasztó előkészítése:

A porragasztót kimért tiszta vízbe szórjuk és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át csomómentes, homogén masszává keverjük. 5 perc pihentetési idő után még egyszer rövid ideig átkeverjük. A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újratekerni!

Alkalmazás:

A Baumacol FlexTreme habarcsot egyenletesen, fogazott simítóval vigye fel az aljzatra (a ragasztó felhordásakor a simítót 45°-os szögben tartsa). Csak friss ragasztót használjon, a ragasztómaradványokat nedves szivaccsal távolítsa el. Kültérben és nagyméretű lapok esetén használja a kétoldali ragasztókenés (Floating-Buttering) szükséges. Ebben az esetben az aljzaton kívül a csempe hátoldalára is ragasztót visznek fel.

Utókezelés:

A frissen lerakott felületeket kb. 24 órán keresztül védeni kell a mechanikai és hőterheléstől (a lerakott burkolaton ez idő alatt nem szabad járni vagy terhelni).

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Ne dolgozzunk esőben, erős szélben vagy huzatban, közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Védjük a felületet, amíg teljesen meg nem szilárdul. Csak tiszta – pl. vezetékcs – vizet használjunk. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

- Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!
- Az alapfelületet és a burkolóanyagot nem szabad nedvesíteni.
- A z előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.