

Baumit Preciso

cementbázisú javítóanyag



- **Nagyon jól feldolgozható**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**
- **Állékony (tixotrop) tulajdonságú**

Termék Cementbázisú, gyorsított kötésű, műanyag diszperzióval javított, por alakú, felhasználásra kész kiegyenlítő habarcs. Speciális adalékanyagának köszönhetően max. 30 mm rétegvastagságban felhordva repedésmentesen köt, nagyon jó feldolgozhatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

Alkalmazás Egyenetlen cementkötésű padló- és oldalfelületek hidegburkolat ragasztása előtti kiegyenlítésére kül- és beltérben.

Műszaki adatok

Max. rétegvastagság:	30 mm
Fazékidő:	kb. 30 perc
Burkolhatóság:	kb. 48 után

	25 kg
Vízigény	kb. 5 l/zsák



Kiszerezés 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmintes részeketől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

Minden szokásos, építőiparban használatos ásványi alapfelületen. Pl. beton, mészcement vakolat, cementesstrich felületen

Nem alkalmas:

Fémre, fára, műanyagra, víztaszító alapfelületre és gipsz építőlappokra.

A nedvességre érzékeny alapfelületekre a megfelelő alapozót használjuk. Vizsgáljuk meg az alapfelület burkolhatóságát.

Felhordás Glettvassal hordjuk fel a habarcsot. Ügyeljünk rá, hogy a feldolgozhatósági időn belül dolgozzuk fel. Figyelem, gyorsított kötésű, csak megfelelő mennyiséget keverjünk be.

Nagyobb vastagságú anyag felhordásakor válasszunk megfelelő fogazatú glettvassat.

Utókezelés:

A bedolgozott habarcsot a hirtelen száradástól óvni kell. Szerszámok tisztítása friss állapotban vízzel, kikeményedve csak mechanikusan.

Rendszerkiegészítő termékek:

Erősen szívó aljzatokon:

- Baumit Grund

Nem szívóképes aljzatokon:

- Baumit SuperPrimer

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.

Javasolt szerszám:

elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, glettvas.

Munkavédelem:

Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.