



Baumit Baumacol Proof

oldószermentes üzemi víz elleni szigetelés

Előnyök

- Oldószermentes
- Egykomponensű
- Beltéri felhasználásra



Termék

Felhasználásra kész, egykomponensű, oldószermentes, víz- és párazáró, tartósan rugalmas, hézag és varratmentes kenhető vízszigetelés

Alkalmazás

Beltéri helyiségek (fürdők, konyhák, WC-helyiség, stb.) nedvességek, használati víz elleni szigetelésre, ragasztott hidegburkolatok alá közvetlenül felhordva.

Műszaki adatok

Termék	
Terhelhetőség:	kb. 8 nap
Rétegvastagság:	0.5 mm
Burkolhatóság:	kb. 24 után

Változat(ok)	7 kg	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 1 kg/m ²	kb. 1 kg/m ²

Kiszerezés

7 kg/vödör, 85 vödör/raklap = 595 kg
25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsa határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmazható:

Cement- és gipszkötésű alapfelületekre (gipsz-, cement-, mészcementvakolatok, beton, gázbeton, gipszkarton), fa, poliészter, keményhab lemez, fém és kerámia felületekre.

Nem alkalmas:

Víznyomásnak kitett helyeken, medencékben, kültérben: teraszok, erkélyek.

Felhordás

A felület előkészítése után először a szükséges rendszer-kiegészítőket helyezzük el, úgy hogy magával a Baumacol Proof anyaggal ragasszuk fel a felületre.

Praktikusan először az oldalfelületeket szigeteljük, majd kb. 24 óra múlva burkoljuk, ezután végezzük el a padlófelület szigetelését, burkolását, így elérhetjük hogy nem kell a szigetelésen közlekednünk. Az anyagot közvetlenül a vödörből habzivaccsal vagy gyapjúhengerrel, esetleg glettvasal két egymástól független rétegben, egyenletes vastagságban hordjuk fel a felületre. A két munkamenet között tartuk be a száradási időt. Munka szüneteltetésekor a vödör fedelét zárjuk vissza. A szerszámokat azonnal, vízzel lehet megtisztítani.

Rendszerkiegészítő elemek:

Teljes rétegrend: Baumit Grund - Baumacol Proof - Baumacol FlexTop

Kiegyenlítés: Baumit Grund - Baumacol Preciso

Burkolatragasztáshoz: Baumacol FlexTop

Fugázás: Baumacol Fugázó

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Csak tiszta - pl. vezetékes - vizet használjunk. Egyéb adalékszerek- pl. fagyásgátló - hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!

Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.

A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartjuk be.

Javasolt szerszám: glettvas

Munkavédelem:

Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.