

Baumit Baumacol XL Fuge

rugalmas fugázóanyag



- **3–15 mm fugákhoz**
- **Kültéri és természetes kövekhez**
- **Só kivirágzás kockázatának csökkentésére**

Termék Por alakú, élelmszerbarát, víz- és fagyálló, nagy szilárdságú és rugalmas fugázóhabarcs. Magas szintartósság. Besorolás: CG2 WA az EN-13888 szerint.

Összetétel Hidraulikus kötőanyag, töltőanyagok, pigmentek, adalékanyagok.

Tulajdonságok A Baumacol XL Fuge egy víz- és fagyálló, rugalmas és nagy kopásállóságú, trassz hatású fugázó habarcs. A speciális adalékanyagok csökkentik a kivirágzás kockázatát, különösen kültéri alkalmazásoknál.

Alkalmazás Kerámialapok, födémekek és betontömbök fugázásához 3-15 mm fugaszélességig, különösen teraszokon és erkélyeken. Beltéri és kültéri használatra, valamint padlófűtéshez is alkalmas.

Műszaki adatok

Szín:	Jasmin, Camel, Bahama, Grey, Cement Grey, Manhattan
Pihentetési idő:	kb. 5 perc
Max. fugaszélesség:	15 mm
Min. fugaszélesség:	3 mm
Fazékidő:	kb. 2 óra
Járhatóság:	kb. 24 óra

	5 kg
Anyagszükséglet	kb. 1 kg/m ² lapmérettől függően
Vízigény	kb. 0.2 l/kg

Kiszerezés 5 kg/zsák, 4 zsák/doboz = 20 kg

Tárolás Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható, felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület **Nem alkalmas:** Fa, fém és műanyag alapfelületekre, saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autósókban stb.), valamint úszómedencékhez és víztartályokhoz

Alapfelület-előkészítés A burkolat ragasztónak és a fugaszéleknek száraznak, por, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs maradványok, kitérkedések ne legyenek, el kell távolítani. Az illesztési oldalak legyenek szárazak és portól és tapadást csökkentő anyagoktól mentes legyen. Az alapfelületet fugázhatóságát vizsgálni kell.

Felhordás**Keverés:**

A Baumacol Premium Fuge-t az előírt mennyiségű tiszta vízbe szórjuk bele és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át keverjük csomómentes masszává. 5 perc pihentetés után még egyszer keverjük át.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírtnál több keverővíz alkalmazása a termék minőségére nézve veszélyeket hordoz magában (pl. foltosodás, kifehéredés), ezért a kézi keverés nem javasolt!

A Baumacol XL Fuge masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk arra, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítást. A tisztításnál és lemosásnál kevés vizet hordjunk fel a felületre.

Általános tudnivalók

24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai sérülésektől (járás). A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol kikaparni. A fugázás megkezdése előtt a helyszínen mindig próbafelhordást kell végezni az esetlegesen előforduló színhibák elkerülése miatt, illetve meggyőződhetünk a mosás eredményéről és ezáltal elkerülhető a lap foltosodása pl. durva, máz nélküli, porózus kerámiaburkolatok esetén. Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.