

Baumit EasyPrimer

beltéri alapozó



- Páraáteresztő
- EC1 Plus minőség
- Egyenletes nedvszívás és tapadás

Termék

Páraáteresztő beltéri alapozó, nedvszívó és krétásodó alapfelületek előkezelésére Baumit beltéri- és homlokzatfestékek valamint beltéri simítótapaszok felhordása előtt.
. Emicode EC 1 Plus minőség

Összetétel

Szerves kötőanyag, speciális adalékok, víz.

Tulajdonságok

Páraáteresztő, nedvszívás-kiegyenlítő és felületszilárdító alapozó.

Alkalmazás

Alapozó minden szokás mennyezeti- és falfelületre. Megszilárdítja a morzsalékos és krétásodó alapfelületet és szabályozza az egyenetlen, ill. fokozott nedvszívóképességet képességet, mint pl. gipszkarton lapokon.

Műszaki adatok

Sűrűség: kb. 1 kg/l
Szín: színtelen
pH-érték: kb. 8
TVOC 3d: < 1 g/l

	10 l
Anyagszükséglet	kb. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² rétegenként, alapfelülettől függően



Kiszerezés

10 l/kanna, 60 kanna/raklap = 600 l

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület-előkészítés Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Alkalmas:

- mész/cement- és gipszes vakolatokra
- betonra
- egyéb ásványi alapfelületekre
- gipszfalazatokra, gipszkartonra - és gipszkötőanyagú faforgács lapokra
- vödörös Baumit vakolatokra és festékekre

Nem alkalmas:

- lakkrétegekre
- enyves festékekre
- olajos felületre
- műanyagokra
- fémre
- fára

Felhordás

A Baumit EasyPrimer alapozó kefével hordható fel. Javasoljuk, hogy hígítás mértékének meghatározása előtt mintafelület készítsünk. A hígítás mértéke függ az alapfelület nedvszívóképességétől és állapotától.

A Baumit EasyPrimer felhordása után teljes alapfelületen fel kell szívódnia. Többrétegű alapozásnál (pl. erősen nedvszívó és/vagy lágy felület esetén) az első felhordást nagyobb hígítással ajánljuk elvégezni. Ez biztosítja az optimális beszívódást az alapfelületbe. Arra különösen ügyeljünk, hogy a száradás után a felületen ne keletkezzen egy üveges réteg.

Várakozási idő: Egyes alapozási folyamatok között valamint további rétegek felhordása előtt az alapfelületnek száraznak kell lennie. Krétásodó felület EasyPrimerrel történő kezelése után ne kenődjön (kézpróba) mielőtt a további rétegek felhordásra kerülnek.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C és + 30 °C között legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – vezetőkes – vizet használjunk.

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

Beltéri alkalmazásnál a jó szellőzésre ügyeljünk. A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.