



Baumit StuckFix

gipszes kötőanyagú ragasztó

Előnyök

- Beltéri használatra
- Gyárilag előkevert
- Általános építőipari célokra



Termék

Gyárilag előkevert gipszkötőanyagú ragasztóhabarcs beltérben.

Összetétel

Gipsz, mészkő, adalékszerek.

Alkalmazás

Általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanszerelési tartozékok gyors rögzítésére

Műszaki adatok

Termék	
Szín:	sárgásfehér
Besorolás:	B2/5/2
Száradási idő:	kb. 24 óra
Bedolgozási idő:	5 perc - 15 perc +20°C mellett - ennél melegebb időben gyorsabb, hidegben lassabb a kötési idő
Változat(ok)	25 kg
Vízigény	kb. 0.3 l/kg

Kiszerelés

25 kg/zsák, 40 zsák/1000 kg/raklap

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztószer részektől mentes. Nem lehet víztaszító.

Felhordás

Az 1 kg Baumit StuckFix poranyagot kb. 0,3 liter vízzel folyamatos keveréssel a kívánt sűrűsége keverjük. A kötési folyamat kb. 8-10 perc elteltével beindul, ezután egyre nehezebb a bedolgozás, 15-25 perc múlva a bekevert anyag teljesen megköt.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A magas hőmérséklet megrövidítheti a feldolgozhatósági időt. Friss állapotban az időjárás viszontagságaitól védjük (fagy, nap és huzat). A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. Lásd a műszaki lapokat és a Baumit rendszereket. Csak tiszta - pl. vezetékes - vizet használjunk.

Biztonsági előírások:

Tiszta edényeket és szerszámokat használjunk. A szerszámokat a használat után vízzel kell megtisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.