



# Baumit FinishExpert

beltéri felhasználásra kész glettanyag 0-3 mm

## Előnyök

- **Nagyon fehér**
- **Optimális csiszolhatóságú**
- **Géppel, kézzel és hengerrel is felhasználható**



## Termék

Felhasználásra kész, kézi, gépi és hengerelhető glettanyag, beltéri felhasználásra.

## Összetétel

Ásványi töltőanyag, speciális műanyag diszperzió, cellulóz, víz.

## Tulajdonságok

Könnyen feldolgozható, fehér színű, matt felületű, rövid száradási idejű.

## Alkalmazás

Csak beltérben, cement, mész-cement és gipszes vakolatokra, gipszblock falazóelemekre, gipszkarton szerkezetek teljes felületére (Q3-Q4), falon és mennyezeten, jó minőségű betonfelületek, előregyártott betonelemek és dörzsölt felületi kialakítású belső vakolatok felületén.

## Műszaki adatok

Termék	
Sűrűség:	kb. 1.6 kg/dm <sup>3</sup>
Szárazanyag tartalom:	perc 74 %
Min. réteg vastagság:	1 mm
Max. rétegvastagság:	3 mm az anyag teljes száradása után újabb rétegek felhordása lehetséges
pH-érték:	kb. 9
Száradási idő:	kb. 3 óra +20 °C, 50 %-os relatív páratartalom esetén, 1 mm

Változat(ok)	0,7 kg, vödör	5 kg, vödör	25 kg, vödör	20 kg, vödör
Szemcseméret	max. 0.2 mm	max. 0.2 mm	max. 0.2 mm	max. 0.2 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm	kb. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm	kb. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm	kb. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm

Változat(ok)	25 kg, zsák
Szemcseméret	max. 0.2 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.6 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Kiszerezés

0,7 kg/vödör, 32 vödör/doboz = 22,4 kg  
5 kg/vödör, 48 vödör/raklap = 240 kg  
25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg  
20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg  
25 kg/zsák, 24 zsák/raklap = 600 kg

<b>Tárolás</b>	Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig, PE zsákos kiszerezés esetében 6 hónap.
<b>Veszélyességi és biztonsági előírások</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
<b>Alapfelület</b>	Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító! A szennyeződések és oldószer maradványokat el kell távolítani.
<b>Alapfelület-előkészítés</b>	A Baumit FinishExpert felhordása előtt a felületből kiálló nagyobb egyenetlenségeket és a puha, laza részeket el kell távolítani. Az esetleges nyílásokat, lyukakat és nagyobb repedéseket arra megfelelő hézag-tömítő anyaggal (pl. Baumit FinoFill, Baumit FinishMax) le kell zárni. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét.
<b>Felhordás</b>	A Baumit FinishExpert kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. Az anyagot 1 rétegben vigyük fel, maximális rétegvastagság 3mm. Az anyag teljes száradása után újabb rétegek felhordása lehetséges. Az anyagot géppel (szórással) vagy kézzel rozsdamentes acélsimítóval vigyük fel. Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm. Durva felületen nagyobb anyagszükséglettel számoljunk. Száradási idő: hőmérséklettől, légnedvességtől és rétegvastagságtól függően kb. 2-8 óra.

**Általános tudnivalók** Az anyag, az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni. Más termékkel ne keverjük! A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítja a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz.

A szerszámok tisztítása: rögtön használat után, vízzel. A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatorna rendszerbe, WC-be önteni.

**Befejező réteg**

Kiszáradás után festhető vagy tapétázható.

Minden esetben a tapéta és festékgyártók műszaki leírását tartsuk szem előtt.

**Beltéri disperziós festékek:**

- Baumit Divina Classic
- Baumit Divina Latex
- Baumit Divina Pro

**Biztonsági intézkedések:**

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.