



Baumit FinishLight

beltéri felhasználásra kész
glettanyag gipszkarton
hézagoláshoz



- Q1-Q4 rétegig
- Gipszkarton hézagoláshoz
- Géppel, kézzel és hengerrel is felhasználható

Termék	Felhasználásra kész, kézi, gépi és hengerelhető glettanyag, beltéri felhasználásra.	
Összetétel	Ásványi töltőanyag, speciális műanyag diszperzió, cellulóz, víz.	
Tulajdonságok	Könnyen feldolgozható, kiváló fedőképességű, fehér színű, matt felületű.	
Alkalmazás	Csak beltérben, gipszkarton szerkezetek hézagkitöltésére papír hézag erősítő csikkal (Q1-Q2), gipszkarton szerkezetek teljes felületére (Q3-Q4) falon és mennyezeten. Bandázsoló gépben használható, glettszóró géppel szórható.	
Műszaki adatok	Sűrűség:	kb. 1.3 kg/dm ³
	Szárazanyag tartalom:	69 %
	Min. réteg vastagság:	1 mm
	Max. rétegvastagság:	5 mm az anyag teljes száradása után újabb rétegek felhordása lehetséges
	pH-érték:	kb. 8
	Száradási idő:	kb. 3 óra +20 °C, 50 %-os relatív páratartalom esetén

	4 kg, vödör	18 kg, vödör
Szemcseméret	max. 0.1 mm	max. 0.1 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.3 kg/m ² /mm	kb. 1.3 kg/m ² /mm

Kiszerezés	4 kg/vödör, 48 vödör/raklap = 192 kg 18 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 576 kg
Tárolás	Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 6 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító! A szennyeződések és oldószermaradványokat el kell távolítani.
Alapfelület-előkészítés	A Baumit FinishLight felhordása előtt a felületből kiálló nagyobb egyenetlenségeket és a puha, laza részeket el kell távolítani. A felületet portalanítani kell.
Felhordás	A Baumit Finish Light kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. Az anyagot egy rétegben vigyük fel, a rétegvastagság max 5 mm. Az anyag teljes száradása után újabb rétegek felhordása lehetséges. Az anyagot géppel (szórással, bandázsoló géppel) vagy kézzel, rozsdamentes acélsimítóval vigyük fel. Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg / m ² / mm. Hézagkitöltés: 0,5 kg / m ² Száradási idő: hőmérséklettől, légnedvességtől és rétegvastagságtól függően kb. 2 – 8 óra.

Általános tudnivalók Az anyag, az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5 ° C felett legyen a felhordás és a száradás ideje alatt. A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni (lásd műszaki lap). Más termékkel nekeverjük! A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítja a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz.

A szerszámok tisztítása:

Rögtön használat után, vízzel. A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

Befejező réteg

Kiszáradás után festhető vagy tapétázható. Minden esetben a tapéta és festékgyártók műszaki leírását tartsuk szem előtt.

Beltéri disperziós festékek:

- Baumit DivinaClassic
- Baumit DivinaPro
- Baumit DivinaLatex

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. Aszerszámokathasználatutánvízzelazonnalmegkeltisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslatunk és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.