

Baumit FinoGrande

beltéri gipszes glettanyag (2-10 mm)



- **Kiváló tapadás**
- **Sima és ellenálló felület**
- **Egyszerűen alkalmazható**

Termék	Gyárilag előkevert, száraz, gipsz bázisú javító- és glettanyag belső térben való felhasználásra, 2-10 mm-ig.	
Összetétel	Gipsz, kőliszt, tapadást és bedolgozást javító adalékszerek.	
Tulajdonságok	Különösen sima és szilárd glettanyag. Kiváló tapadó képesség, jól glettelhető. Tiszta és könnyű feldolgozás.	
Alkalmazás	A Baumit FinoGrande alkalmazható sima betonfelületeken, gipsz és mész/cement vakolatokon, valamint gipszkarton lapokon.	
Műszaki adatok	Max. rétegvastagság:	10 mm , egy munkamenetben max. 6 mm
	Min. réteg vastagság:	2 mm
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 790 kg/m ³

	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 0.9 kg/m ² /mm
Vízigény	kb. 12 l/zsák

Kiszereles	20 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 960 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület-előkészítés	Az alapfelület vizsgálatát a mindenkor érvényes szabványok szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás és laza részeketől mentes. A laza részeket, festékrétegeket, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésekkel távolítsuk el a felületről. A repedéseket ék alakúra szélesítsük ki. Betonfelületre való felhordás esetén folyékony tapadóhidat (mint pl. Baumit Betonkontakt) alkalmazzunk. Várakozási idő 3 óra. Erősen nedvszívó alapfelületeken Baumit Nedvszíváskiegyenlítőt alkalmazzunk. Várakozási idő min. 12 óra.
Felhordás	A Baumit FinoGrandét a szükséges mennyiségű vízhez szórjuk (12 l/ 20 kg-os zsák) 3-5 percig hagyjuk az anyagot ázni, majd csomómentesre keverjük. Keverés után már ne adjunk száraz anyagot a masszához (csomósodás veszélye). Célszerű keverőgéppel keverni. A Baumit FinoGrande-t rozsdamentes gletvassal húzzuk fel, és az első munkamenetben jól fedve gletteljük (0-6 mm-es rétegvastagságban). Szilárdulás után (kb. 12 óra) lágyabb konzisztenciájú anyaggal újra átgletteljük. A glettanyag bekeverését követően az anyag kb. 60 percig felhasználható. A Baumit FinoGrande a járatos festékekkel és befejező rétegekkel ellátható.
Általános tudnivalók	Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 oC-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Fagyott alapfelület és/vagy fagyveszély esetén az anyagot ne használjuk. Ne keverjünk hozzá fagyásgátlót.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.