

# Baumit KlimaFinish

## páraáteresztő simítóglet



- **Penészgátló**
- **Feldolgozásra kész**
- **Magas páraáteresztő képességű**

**Termék** Pasztaállagú, természetes fehér meszes simítómassza belső felhasználásra, mész- és cement tartalmú alapfelületekre, betonra, pórusbetonra és gipszkarton lapokra magasértékű glettel felületek készítéséhez. Kézi és gépi felhasználására.

**Összetétel** Ásványi kötőanyag, válogatott természetes mészköliszt, adalékok, víz

**Tulajdonságok** Magasértékű meszes simítómassza belső térbe. Kiváló páraáteresztő-képesség és javítja a lakóklimát. Ideális kézi és gépi feldolgozáshoz.

**Alkalmazás** Glettel felületek készítéséhez belső térben. Nem alkalmas csempézés alá.

**Műszaki adatok**

Vízfelvő képesség:	kb. 0.4 kg/(m <sup>2</sup> .h0,5)
μ-érték:	kb. 8
Hővezetési tényező:	kb. 7.000 W/mK
pH-érték:	kb. 1.2
sd-érték:	kb. 0.01 m

	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 kg/m <sup>2</sup> /2 mm

**Kiszerezés** 20 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg

**Tárolás** Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

**Veszélyességi és biztonsági előírások** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Alapfelület** Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító. Az alapfelület vizsgálatát a szabványok (ÖNORM B 2230, B 3346 és B6400) és irányelvek szerint elvégezni.

**Felhordás** A Baumit KlimaFinish-t a vödörben alaposan keverjük fel. A Baumit KlimaFinish habarcsot acélsimítóval felhordani, elhúzni és hagyjuk kikeményedni (szükség esetén a többletanyag hozzáadását „rányomni”) és a teljes kikeményedés után (az időjárástól és az alapfelület nedvsvívó képességétől függően kb. 2 óra) Baumit Klimafinish-t masszával vékonyan húzzuk át és a legfinomabb felületet (glettel) elkészítjük (Tiszta vízzel nem szabad átsimítani!)

**Általános tudnivalók** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. A vakolat közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen, ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre (karbonátosodás).  
**Biztonsági intézkedések:** Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.  
A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.  
A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.