



Baumit KlimaGlätte

páraáteresztő meszes glettanyag

Előnyök

- Sima felület
- Kellemes beltéri klíma
- Klímaszabályozó és páraáteresztő



Termék

Gyárilag előkevert, meszes glettanyag, kézi és gépi felhordásra. Csak belső térben alkalmazható.

Összetétel

Ásványi kötőanyag (fehér színű mészhidrárt), osztályozott természetes fehérségű mészköliszt és adalékszerek.

Tulajdonságok

Páraáteresztő, könnyen feldolgozható, sima felületet biztosító, jó párafeltevő-képesség, szabályozza a lakótér optimális páratartalmát, így kellemes lakóklímát teremt.

Alkalmazás

Sima felületek előállítására megfelelő várakozási idő után Baumit meszes (Klima- MPI, Uni, White); Baumit mész-/cement- (pl. MPI 25) és felújító vakolatokon (Sanova rendszer), valamint beton felületen beltérben. Gipszkarton lapok végső felületi glettelésére is alkalmas.

Műszaki adatok

Termék	
Besorolás:	GP-CS I az MSZ EN 998-1 szerint
Min. réteg vastagság:	1 mm
Max. rétegvastagság:	3 mm egy rétegben
Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1200 kg/m ³
μ-érték:	kb. 10
Bedolgozási idő:	kb. 8 óra

Változat(ok)	20 kg
Anyagszükséglet	kb. 3.5 kg/m ² /mm 2-3 mm-es vastagságnál
Vízigény	kb. 8 l/zsák



Kiszerezés

20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanács határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alapfelület legyen tiszta, száraz, teherbíró, fagy-, por-, kivirágzástól és laza részekről mentes, ne legyen víztaszító.
Alapfelület-előkészítés	Baumit mészvakolatok és mész/cementvakolatok: Pl. Baumit Klima- MPI, Uni, White; Baumit Thermo vakolat, Baumit MPI 25 esetén megfelelő várakozási idő után hordható fel. Beton: Egyenetlenségeket, lyukakat, fugákat Baumit StarContact-tal zárjuk (várakozási idő: 7 nap). Gipszkarton: A lapok illesztéseit Baumit FinoBello glettanyagba ágyazott üvegszövet hézagerősítő szalaggal készítsük el. Majd a gipszkarton lapok felületét az alapfelület egyenetlenségeitől függően 1-2 rétegben gletteltethetjük Baumit KlimaGlättelel.
Felhordás	Kb. 8 l tiszta vizet készítsünk elő egy vödörben vagy habarcsládában. A Baumit Klíma Glettet szórjuk a vízbe, majd 5-10 percig hagyjuk beiszapolódni, majd megfelelő keverőberendezéssel keverjük, amíg egy csomómentes, krémes feldolgozási konzisztenciát kapunk. Tipp: Ahhoz, hogy még krémesebb konzisztenciát kapjunk, a Baumit Klíma Glettet 2-3 órával korábban keverjük be, majd a bedolgozás előtt ismét keverjük át. (Nyitott idő: kb. 8 óra) Kézi bedolgozás: Acélsimítóval hordjuk fel, húzzuk el, majd hagyjuk szilárdulni. A teljes kikeményedés után (a páratartalomtól és a felület nedvszívó-képességétől függően kb. 2 óra múlva) valamivel hígabb konzisztenciájú anyaggal húzzuk át a felületet, így nagyon finom felületet kapunk eredményül. (Tiszta vízzel nem szabad átsimítani!) Gépi bedolgozás: Arra alkalmas berendezéssel hordjuk fel az anyagot, majd a kézi bedolgozásnál leírtak szerint járunk el. A lehetséges vastagság 1-3 mm, az optimális vastagság 2-3 mm.
Általános tudnivalók	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5°C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A vakolat közvetlen melegítése tilos! Fűtőberendezések használatakor, különösen ha gázüzeműek, ügyeljünk az alapos szellőztetésre (karbonátosodás). A Baumit KlimaGlätte lapburkolat fektetésére nem alkalmas. Befejező réteg: További rétegek felhordása előtt ügyeljünk a várakozási időre min. 7 nap. A Baumit KlimaGlätte csempézéssel történő felületkialakításra nem megfelelő! A hideg hőmérséklet és magas páratartalom a kötés-szilárdulási időt meghosszabbíthatja. Befejező réteggként Baumit KlímaColor festéket valamint Baumit SilikatColor homlokzatfestékeket alkalmazhatunk.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.