



Baumit Burkolóhabarcs

speciális habarcs

Előnyök

- Időjárásálló
- Kézi és gépi felhordásra
- Minden nedvszívó és erősen nedvszívó téglához



Műszaki adatok

Termék	
Hajlítószilárdság:	> 2.5 N/mm ² (28)
Nyomószilárdság 28 nap után:	> 10 N/mm ²
Vonatkozó szabvány:	D/09/G/06 és A/08/G/05 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)
Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1700 kg/m ³

Változat(ok)	25 kg
Vízigény	kb. 4 l/zsák - 5 l/zsák

Kiszerezés

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.