

Baumit MultiPrimer mélyalapozó



- **Oldószermentes**
- **Felhasználásra kész**
- **Gipsz kötőanyagú vakolatokra is alkalmazható**

Termék	Felhasználásra kész, szerves kötőanyagú alapozó. Oldószermentes.		
Összetétel	Szerves kötőanyag, speciális adalékszerek, víz.		
Alkalmazás	Páraáteresztő alapozó, nedvszívás-szabályozó, alapozás ásványi anyagú alapfelület megerősítésére		
Műszaki adatok	Szárazanyag tartalom:	kb. 15 %	
	Sűrűség:	kb. 1 kg/dm ³	
	VOC-érték:	< 1 g/l	
	Hígítás:	minimum 1:1, maximum 1:5	

	10 l
Anyagszükséglet	kb. 0.1 - 0.25 l/m ² alapfelületről és hígítástól függően

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por- és sókivirágzás-mentes, nem lehet víztaszító. A laza, pergő vakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékreteget le kell kefélni.

Alkalmas:

- mész-, mész-cement és cementvakolat
- beton
- gipszvakolat
- egyéb, porló ásványi alapfelületre

Nem alkalmas:

- műanyag
- lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festék
- műgyanta kötésű vakolat

Felhordás Szórással, hengerrel vagy ecsettel hordható fel. Ajánlott, hogy a szükséges hígítás mértékét mintafelületen próbáljuk ki. Az előkezelt alapfelületnek meg kell kötnie és száradnia. Baumit MultiPrimer mélyalapozót teljes felületre felhordani; többretegű alapozásnál a rétegek között hagyjuk száradni. A hígítás mértéke függ az alapfelület állapotától és a nedvszívó-képességétől. Nem szabad hígítatlanul felhordani. A Baumit TiefenGrund mélyalapozónak a teljes alapfelületen fel kell szívódnia. Amennyiben szükséges a többretegű felhordás (pl. erősen nedvszívó és/vagy puha felület), ajánlott az első réteg felhordását nagyobb mértékben hígítani. Ez biztosítja az optimális beszívódást az alapfelületbe. Egyszerre annyi anyagot hordjunk fel, hogy csillogó réteg a felületen ne keletkezzen. Várakozási idő: minden egyes alapozási munkafolyamat között, az alapfelületnek és minden további rétegnek száraznak kell lennie. Krétásodó alapfelület Baumit MultiPrimer mélyalapozóval történő kezelése után - nem lehet elkenődő (kézpróba) - ellenőrizni kell a felületet további rétegek felhordása előtt.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Közvetlen napsugárzás mellett, esőben vagy erős szélben a homlokzatot megfelelően védeni kell (pl. állványvédő háló). Beltéri felhasználásnál a jó szellőztetésről gondoskodni kell. A szerszámokat használat után vízzel kell kimosni.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.