



Baumit NHL Multi

NHL-bázisú javító- és erősítő réteg

Előnyök

- **Cementmentes**
- **Jó páraáteresztő képességű**
- **Történelmi épületekhez és műemlékvédelemben**



Termék

Előkevert, poralkú, természetes színű, NHL-bázisú simítóhabarcs.

Összetétel

Természetes hidraulikus kötőanyag (NHL 3,5 az EN 459-1 szerint), minimális cellulóz adalékkal kevert mészhidrát, zúzott mészkő a könnyebb feldolgozáshoz és tapadáshoz. Portlandcementtől és hidrofób anyagoktól mentes.

Tulajdonságok

Ásványi simító- és finomvakolat habarcs, könnyen feldolgozható, jó páraáteresztőképesség.

Alkalmazás

Ajánlott Baumit NHL Termo vakolatra ágyazóréteggént, valamint rossz nedvszívóképességű ásványi alapfelületekre az azt követő Baumit NHL termékekhez vagy finomvakolatként is strukturálással.

Műszaki adatok

Termék	
Tűzveszélyesség:	A1
Nyomószilárdság 28 nap után:	> 1.5 N/mm ²
E-modulus:	1500 N/mm ²
Tapadósilárdság:	> 0.08 N/mm ²
Besorolás:	GP/CSI/W0 az ÖNORM EN 998-1 szerint
Min. réteg vastagság:	3 mm
Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1250 kg/m ³

Változat(ok)	25 kg
Szemcseméret	max. 0.6 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.2 kg/m ² /mm
Vízigény	kb. 8 l/zsák

Kiszerezés

25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Nem lehet víztaszító.

Felhordás

A Baumit NHL Multi anyagot tiszta vízbe szórjuk, majd lassú járású keverővel keverjük, kb. 5 percet pihentessük és még egyszer keverjük át. A keverés kényszerkeverőben - keverési idő min. 2 perc - lehetséges. A Baumit NHL Multi minden járatos vakológéppel is feldolgozható.

Tapadóhídként:

Felhordva: 1-2 mm rétegvastagság, vakolatfelhordás „friss a frissbe”

Fogazás:

Vízszintesen fogazott glettvassal; vakolatfelhordás a megfelelő szilárdság elérése után (kb. 1 - 3 óra, az alapfelülettől és időjárástól függően)

Finomvakolatként:

Rozsdamentes simítóval egy rétegben min. 3 mm vastagságban felhúzni és rövid szilárdulás után egy szivaccsal dörzsöljük el.

Ágyazóhabarcsként:

A Baumit NHL Multi simítót kb. 3-5 mm vastagságban felhúzni, Baumit Üvegszövetett átlapolással (min. 10 cm) egy glettvassal a Baumit NHL Multiba simítsuk bel. A teljes rétegvastagság min. 3 mm és max. 5 mm legyen. Minden további réteg felhordása előtt min. 5 nap várakozási időt tartunk be.

Ajánlott befejező réteg/rendszerfelépítés:

- Beltérben: Baumit KlimaColor
- Kültérben: Baumit SilikatColor

Általános tudnivalók Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Az időjárás közvetlen hatásaitól a felületet megvédeni (napsugárzás, eső, szél). Fagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén nem szabad a Baumit NHL Multi terméket bedolgozni.

Tartsuk be az érvényben lévő feldolgozási útmutatókat és irányelveket. A felületsík ellenőrzéséhez az ÖNORM DIN 18202 irányelveket alkalmazzuk.

A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet a száradási időt jelentősen meghosszabbíthatja.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.