

Felhordás

A Baumit NHL Multi anyagot tiszta vízbe szórjuk, majd lassú járású keverővel keverjük, kb. 5 percet pihentessük és még egyszer keverjük át. A keverés kényszerkeverőben – keverési idő min. 2 perc – lehetséges. A Baumit NHL Multi minden járatos vakológéppel is feldolgozható.

Tapadóhídként:

Felhordva: 1-2 mm rétegvastagság, vakolatfelhordás „friss a frissbe”

Fogazás:

Vízszintesen fogazott glettvassal; vakolatfelhordás a megfelelő szilárdság elérése után (kb. 1 – 3 óra, az alapfelülettől és időjárástól függően)

Finomvakolatként:

Rozsdamentes simítóval egy rétegben min. 3 mm vastagságban felhúzni és rövid szilárdulás után egy szivaccsal dörzsöljük el.

Ágyzóhabarcsként:

A Baumit NHL Multi simítót kb. 3-5 mm vastagságban felhúzni, Baumit Üvegszövetett átlapolással (min. 10 cm) egy glettvassal a Baumit NHL Multiba simítsuk bel. A teljes rétegvastagság min. 3 mm és max. 5 mm legyen. Minden további réteg felhorda előtt min. 5 nap várakozási időt tartunk be.

Ajánlott befejező réteg/rendszerfelépítés:

- Beltérben: Baumit KlimaColor
- Kültérben: Baumit SilikatColor

Általános tudnivalók

Az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Az időjárás közvetlen hatásaitól a felületet megvédeni (napsugárzás, eső, szél). Fagyott alapfelületre és/vagy fagyveszély esetén nem szabad a Baumit NHL Multi terméket bedolgozni.

Tartsuk be az érvényben lévő feldolgozási útmutatókat és irányelveket. A felületsík ellenőrzéséhez az ÖNORM DIN 18202 irányelveket alkalmazzuk.

A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet a száradási időt jelentősen meghosszabbíthatja.

Biztonsági előírások:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.