

Baumit FeinPutz

finomvakolat



- **Egyszerű bedolgozás**
- **Igényes felületi struktúra**
- **Hőszigetelő vakolatok esetén is használható**

Termék	Gyárilag előkevert, száraz, mész-cement vakolóhabarcs kézi felhordásra, beltérben.	
Összetétel	Mészhidrát, mészkő, cement és adalékszerek.	
Alkalmazás	Beltérben durva mész-cement alapvakolatok, hőszigetelő vakolatok, legalább 3 mm vastag simító vakolatoként. Csempézés alá nem alkalmas.	
Műszaki adatok	Besorolás:	CS I W0
	Max. rétegvastagság:	6 mm
	Hajlítószilárdság 28 nap után:	> 0.4 N/mm ²
	Nyomószilárdság 28 nap után:	> 0.6 N/mm ²
	μ-érték:	kb. 12
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1400 kg/dm ³
	Hővezetési tényező:	0.800 W/mK

	40 kg
Szemcseméret	max. 1 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.5 kg/m ² /mm
Vízigény	kb. 10 l/zsák

Kiszereles	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
Alapfelület	Az alap legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Ne legyen víztaszító.
Felhordás	Keverés: A habarcsot kézzel habarcsládában, vagy géppel (szabadesésű v. átfolyókeverővel) lehet megkeverni. A keverőgéppel történő keverésnél először a vizet (zsákonként kb. 9 l) adagoljuk a keverőgépbe és csak utána a szárazhabarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő: 4-5 perc. Felhordás: Az alapfelületet fajtája és nedvszívóképessége szerint, valamint az időjárás hatásainak megfelelően elő kell nedvesíteni. A habarcsot simítóval vagy kőműveskanállal lehet felhordani. Vakolatvastagság 3-5 mm. A meghúzás után egy megfelelő simítóval ki lehet dörzsölni.
Általános tudnivalók	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a bedolgozási és a kötés ideje alatt. Minden más termék hozzákeverése tilos! Minden további réteg felhordása előtt 5 nap várakozási időt kell betartani. A kidörzsölt felület közvetlenül festhető, tapétázható. Télen a kötési- és a száradási idő meghosszabbodhat. Csempézésre a felület nem alkalmas.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.