

Baumit PremiumPrimer

prémium alapozó



- Jó ár-érték arány
- Tapadást elősegítő
- Nedvszívás-kiegyenlítő

Termék Feldolgozásra kész, kiváló fedőképességű vizes bázisú alapozó, alkalmazható homlokzati hőszigetelő rendszerek esetén is.

Összetétel Szerves kötőanyag, kvarchomok, kitöltő anyagok, víz, pigmentek.

Tulajdonságok Vizes bázisú, feldolgozásra kész, oldószermentes diszperzió, amely segíti az alapfelületre való tapadást, egyenletes nedvszívóképességet biztosít. Póruszűkítő hatása miatt részben csökkenti a vakolatok nedvszívóképességét. Az alapozó használatával csökken a nedvszívó ásványi alapfelületek (építőanyagok) kötőanyag és nedvesség elszívó hatása, így a kötés-szilárdulási folyamatok optimálisan mehetnek végbe. A páraáteresztő képességet nem befolyásolja. A magas pigmenttartalomnak köszönhetően kiváló az egalizáló hatása.

Alkalmazás Vakolat felületének előkészítésére ásványi alapfelületeken, nedvszívás kiegyenlítőként és tapadóhídként a Baumit vödörös vékonyvakolatok (Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop és Baumit MosaikTop) megfelelő tapadásának biztosítására.

Műszaki adatok

Sűrűség:	kb. 1.52 kg/dm ³
Szín:	fehér (színezve is rendelhető)
Szárazanyag tartalom:	kb. 58 %
pH-érték:	kb. 8

	20 kg	5 kg
Anyagszükséglet	kb. 0.2 kg/m ² - 0.25 kg/m ² tapasztolt felületen	kb. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² alapfelülettől függően
Anyagszükséglet	kb. 0.4 kg/m ² vakolt felületen	kb. 0.4 kg/m ² vakolt felületen



Kiszerezés 20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg
5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg

Tárolás Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, laza részekről mentes, száraz, fagy-, kivirágzás-, és pormentes, ne legyen víztaszító.

Alkalmas:

- hőszigetelő rendszerek ragasztótapasz rétegére
- mész, mész-cement és cement vakolatokra
- beton és más ásványi alapfelületekre (tapaszokra)
- régi, jó tapadású ásványi, szilikát- és diszperziós alapozókra és vakolatokra
- mész-gipsz, gipsz-mész és gipsz vakolatokra

Nem alkalmas:

- friss mészvakolatokra
- műanyagokra, lakkozott felületekre ill. olajos és enyves festékekre

Alapfelület-előkészítés

- A krétás ill. porló felületeket mechanikusan tisztítsuk meg
- Beton felületekről a zsalueválasztó olajat forró gőzzel vagy speciális zsalueválasztóval tisztítsuk le
- Szennyeződött és/vagy algás felületek: mechanikus tisztítás vagy forró gőzzel ill. speciális anyagokkal (Baumit FungoFluid) való kezelés
- Rossz tapadású, málló ásványi bevonatok: mechanikusan eltávolítani
- Károsodott ill. repedezett alapfelületek: tapasszal (pl. Baumit StarContact) átsimítani és adott esetben Baumit StarTex üvegszövettel erősíteni.

Felhordás

Ne adjunk hozzá más terméket. Szükség(!) esetén 5 % vízzel hígítható. A Baumit PremiumPrimer alapozót lassú járású keverővel alaposan keverjük fel. Az alapfelület legyen szilárd és száraz. A Baumit PremiumPrimer alapozót hengerrel vagy ecsettel hordhatjuk fel. Egyidejűleg, teljes felületen, megszakítás nélkül dolgozzunk. Kétrétegű felhordás esetén (pl. különböző nedvszívású felületek) minden munkafázis között tartssuk be a megfelelő várakozási időt: min. 24 óra.

Rétegfelépítés:

- 1 x Baumit PremiumPrimer
- 1 x Baumit vékonyvakolatok

Általános tudnivalók

A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. A homlokzatot megfelelően védjük a közvetlen nap-sütéstől, esőtől, erős szélétől, (pl. állványvédő háló segítségével). A magas páratartalom és alacsony hőmérséklet (pl. késő ősszel) természetesen a kötési időt meghosszabbítják.

Minden további réteg felhordása esetén a 24 órás várakozási időt be kell tartani (+20 °C hőmérséklet és 60 %-os relatív páratartalom mellett).

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és bőrt, valamint a festett felület környezetét (üveg, kerámia, klinker, natúr kövek, lakkozott és fém felületek) megfelelően védjük. Adott esetben bő vízzel öblítsük le, ne várjuk meg, amíg a termék megszárad és megköt. Az eszközöket és készülékeket rögtön használat után alaposan tisztítsuk vízzel.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.