



# Baumit Felirat nélküli üvegszövet háló

üvegszövet

## Előnyök

- Lúgálló
- Nagy szakító szilárdság
- Sarkokra könnyen simítható



## Műszaki adatok

Termék	
Négyzetmétersúly (tömeg):	> 145 g/m <sup>2</sup>
Rácsosztás méret (lyukbősség):	kb. 4 mm x 4 mm
Szakítószilárdság:	> 2000 N/50 mm

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.