

Baumit Simító vakolat

gyárilag előkevert kézivakolat



- Gyárilag előkevert
- Kézi felhordásra
- Kül- és beltéri felhasználásra

Termék	Gyárilag előkevert vakolóhabarcs kézi felhordásra.
Összetétel	Cement, osztályozott homok, adalékszerek.
Alkalmazás	Mész-cement kézi vagy gépi vakolatok dörzsölt felületképzését követő bevonására a belső- vagy homlokzatfestés előtti kellő egyenletesség érdekében.

Műszaki adatok	Besorolás:	CS III W0
	Max. rétegvastagság:	4 mm
	Hajlítószilárdság 28 nap után:	> 1 N/mm ²
	Nyomószilárdság 28 nap után:	> 3.5 N/mm ²
	Tapadósilárdság:	> 0.08 N/mm ²
	Hővezetési tényező:	0.800 W/mK

	40 kg
Szemcseméret	max. 0.3 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.5 kg/m ² /2 mm

Kiszerezés	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület Egyenletes, tömör, repedés-, fuga- és pormentes legyen. Nem kell előnedvesíteni.

Alapfelület-előkészítés **Mész-cement nehézvakolatok:** Felhordás min. 24 óra múlva.
Betonon: az egyenetlenségeket, lyukakat javító habarccsal zárjuk.
Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.
Könnyű adalékkal készített alapvakolatokra (pl. Thermo Vakolat): csak beltérben alkalmazható.
Felhordás: nyáron 2-3 nap, télen 1 hét múlva.

Felhordás Egy tiszta vödörben, vagy habarcsládában a kimért mennyiségű vízbe szórjuk. Megfelelő keverőeszközzel (max. 500 ford/perc) csomómentesre keverjük, egy sűrű, plasztikus habarcsot készítve. 5 perc várakozás után még egyszer átkeverjük, szükség szerint vizet, vagy még száraz anyagot adunk hozzá. Gipszet ne keverjünk hozzá.

Általános tudnivalók A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Más anyagot (pl. gipsz, mész, kötés gyorsító, fagyálló stb.) hozzákeverni nem szabad. További rétegek előtt a várakozási időt az alatta lévő vakolat várakozási ideje határozza meg. Minimális várakozási idő homlokzatfestésnél 1 hét.
Befejező rétegek: Baumit beltéri ill. homlokzatfestékek.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.