



Baumit SpeedFix

élvédő ragasztó

Előnyök

- Gyorsan köt
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Installációs és lábazati profilok rögzítéséhez



Termék

Cementbázisú, gyárilag előkevert kész száraz ragasztóhabarcs. Gyors kötési ideje (30 perc) miatt kitűnően alkalmazható élvédő szegélyek és vezetősínek ragasztásához mész- és mész-cement vakolatoknál, a várakozási idő meghosszabbodása nélkül.

Összetétel

Cement, bányahomok, adalékszerek

Alkalmazás

Mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédő szegélyek, vezetősínek, dilatációs profilok felragasztásához kül- és beltérben. Alkalmos elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.

Műszaki adatok

Termék	
Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1600 kg/m ³
Bedolgozási idő:	30 perc

Változat(ok)	30 kg
Szemcseméret	max. 0.3 mm
Anyagszükséglet	kb. 1.5 kg/fm alapfelülettől függően
Vízigény	kb. 6 l/zsák

Kiszerezés

30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Ne legyen víztaszító.

Felhordás**Keverés:**

A Baumit SpeedFix ragasztót szórjuk tiszta vízbe (zsákonként kb. 6 l víz szükséges), majd lassú fordulatú keverőszárral csomómentesre keverjük. Kb. 3 perc pihentetés után még egyszer át kell keverni.

Felhordás:

A Baumit SpeedFix Ragasztót pontszerűen hordjuk fel, a habarcsvastagság igénye szerint. A habarcsponatok távolsága a vezetőlécek stabilitásától függ. A vezetőléceket azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó habarcsot simára húzzuk le.

Általános tudnivalókA felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.

Más termékkel ne keverjük!

FIGYELEM! Mész-gipsz- és gipszvakolatoknál nem használható!

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.