

# Baumit SpeedFix

## élvédő ragasztó



- **Gyorsan köt**
- **Kül- és beltéri felhasználásra**
- **Installációs és lábazati profilok rögzítéséhez**

**Termék** Cementbázisú, gyárilag előkevert kész száraz ragasztóhabarcs. Gyors kötési ideje (30 perc) miatt kitűnően alkalmazható élvédő szegélyek és vezetősínek ragasztásához mész- és mész-cement vakolatoknál, a várakozási idő meghosszabbodása nélkül.

**Összetétel** Cement, bányahomok, adalékszerek

**Alkalmazás** Mész-, mész-cement és cement vakolatokhoz, élvédő szegélyek, vezetősínek, dilatációs profilok felragasztásához kül- és beltérben. Alkalmos elektromos kábelek, szerelési csövek, elosztódobozok stb. rögzítésére is.

**Műszaki adatok**  
Bedolgozási idő: 30 perc  
Szárazhabarcs sűrűség: kb. 1600 kg/m<sup>3</sup>

	30 kg
Szemcseméret	max. 0.3 mm
Anyagsűrűség	kb. 1.5 kg/fm alapfelülettől függően
Vízigény	kb. 6 l/zsák

**Kiszállítás** 30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg

**Tárolás** Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 9 hónapig.

**Veszélyességi és biztonsági előírások** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a [www.baumit.hu](http://www.baumit.hu) honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

**Alapfelület** Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívóképességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részeketől mentes. Ne legyen vízta-szító.

**Felhordás**  
**Keverés:**  
A Baumit SpeedFix ragasztót szórjuk tiszta vízbe (zsákonként kb. 6 l víz szükséges), majd lassú fordulatú keverőszárral csomómentesre keverjük. Kb. 3 perc pihentetés után még egyszer át kell keverni.  
**Felhordás:**  
A Baumit SpeedFix Ragasztót pontszerűen hordjuk fel, a habarcsvastagság igénye szerint. A habarcsponatok távolsága a vezetőlécek stabilitásától függ. A vezetőléceket azonnal nyomjuk a habarcsba, igazítsuk ki, a fennmaradó habarcsot simára húzzuk le.

**Általános tudnivalók** A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.  
Más termékkel ne keverjük!  
**FIGYELEM! Mész-gipsz- és gipszvakolatoknál nem használható!**

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.