

Baunit Baumacol FlexTop Speed

Adesivo cementizio rapido a strato sottile



- **Presenza rapida**
- **Altamente flessibile (S1)**
- **Adatto a piastrelle di grande formato e pavimentazioni in pietra naturale**

Prodotto

Adesivo cementizio rapido a strato sottile, ad elevato contenuto polimerico, classificato C2 FT S1 secondo UNI EN 12004. Particolarmente indicato per l'incollaggio di piastrelle di grande formato, in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni in ceramica e su massetti con impianto di riscaldamento/raffrescamento. Ideale per interventi di riparazione e posa in verticale ed in orizzontale in caso di temperature sfavorevoli.

Composizione

Sabbia, cemento, leganti organici e additivi per una più facile lavorazione e una migliore adesione.

Caratteristiche

Adesivo cementizio grigio dall'ottima lavorabilità, a presa rapida, con proprietà di scivolamento verticale nullo.

- Presenza rapida
- Altamente flessibile (S1)
- Per piastrelle di grande formato e pavimenti in pietra naturale

Campo d'impiego

Posa a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato, mosaici, maioliche, pavimenti in pietra naturale, in interni ed esterni. Particolarmente adatto per piastrelle di grande formato e pavimentazioni in pietra naturale. Adatto anche in situazioni di aumentate sollecitazioni termiche o statiche, come in caso di riscaldamento a pavimento. Particolarmente indicato per la posa in sovrapposizione su vecchie pavimentazioni in ceramica (piastrelle su piastrelle).

Dati Tecnici

classificazione:	C2 FT S1
Tempo di lavorazione:	mass. 30 min.
Tempo d'apertura:	20 min.
Tempo di maturazione:	ca. 5 min.
Tempo di correzione:	mass. 5 min.
Max spessore strato:	5 mm
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
pedonabilità:	calpestabile e sigillabile dopo ca. 3 h

	Baunit Baumacol FlexTop Speed 25 kg
resa	ca. 5 m² con 4mm di spessore
consumo	ca. 3 kg/lfm a seconda della tipologia di piastrelle
fabbisogno d'acqua	ca. 6 l/Sacco

I valori di consumo indicati sono orientativi. Nella prassi va tenuto conto di un maggior consumo del 10% circa. Il consumo dipende dalla scabrezza e dalle caratteristiche assorbenti del supporto, nonché dalla tecnica applicativa.



Imballo

sacco 25 kg; 1 pallet = 48 sacchi = 1200 kg

Stoccaggio	In luogo asciutto, su griglia in legno, nella confezione originaria chiusa, il prodotto si conserva per 12 mesi.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Sottofondo	<p>Il supporto deve essere solido, ben portante, privo di polvere e non gelato e privo di residui di grasso e olio.</p> <p>Supporti e ambienti idonei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Calcestruzzo ■ Massetti cementizi e anidritici ■ Intonaci cementizi e a base di gesso ■ Pannelli in cartongesso ■ Altri supporti a base minerale ■ Terrazze, facciate, impianti di riscaldamento a pavimento <p>Supporti non idonei:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Legno ■ Metallo ■ Plastica
Preparazione sottofondo	<p>Il supporto deve risultare privo di polvere, solido, consistente, asciutto ed esente di sostanza in grado di ridurre d'adesione. In genere si consiglia il pretrattamento di supporti problematici con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Baumit Grund per supporti assorbenti; ■ Baumit SuperPrimer per supporti critici e non/debolmente assorbenti.
Applicazione	<p>Attrezzatura raccomandata:</p> <p>Miscelatrice elettrica a lento moto, spatola dentata, cazzuola, spugna Spatola dentata 3 x 3 mm - mosaico Spatola dentata 6 x 6 mm - piastrelle a faccia posteriore liscia Spatola dentata 10 x 10 mm - piastrelle a faccia posteriore costolata</p> <p>Preparazione del prodotto:</p> <p>Versare il contenuto di un sacco nella quantità prescritta di acqua pulita, quindi mescolare mediante una miscelatrice a lento moto ben pulita per circa 3 minuti fino a ottenere una massa omogenea. Lasciar riposare per circa 5 minuti, quindi mescolare di nuovo brevemente.</p> <p>Applicazione:</p> <p>Applicare Baumacol FlexTop a spessore omogeneo sulla superficie servendosi di un'ideale spatola dentata. Nel distribuire il prodotto mantenere la spatola inclinata a 45°. Lavorare soltanto con prodotto fresco, rimuovendo eventuali residui con una spugna bagnata. Per evitare di lasciare cavità non riempite si raccomanda di posare le piastrelle con un movimento di rotazione e pressione (floating-buttering), applicando a tal fine il prodotto sia sul supporto che sulla faccia posteriore della piastrella.</p> <p>Trattamento successivo: Evitare di sottoporre la superficie finita a sollecitazioni meccaniche e termiche per almeno 3 ore (non camminare sulle piastrelle né sottoporle ad alcun carico).</p>
Avvertenze e informazioni	<p>Attenersi alle norme, direttive e informazioni tecniche relative al supporto e alle piastrelle. Non effettuare la posa a temperature inferiori a +5°C né esporre la superficie ai raggi solari diretti, a vento forte o a correnti d'aria.</p> <p>Mantenere riparata la superficie fino a completo indurimento.</p> <p>Umidità elevate e temperature basse ritardano l'asciugatura</p> <p>Non additivare il prodotto con altre sostanze.</p> <p>Non bagnare la superficie né le piastrelle prima dell'applicazione.</p> <p>Attenersi strettamente ai tempi prescritti per la posa. In caso di superamento di tali tempi e comunque in caso di indurimento del prodotto, rimuoverlo completamente prima di ripetere l'operazione.</p> <p>Attrezzatura consigliata</p> <p>Miscelatore elettrico a funzionamento lento, idoneo contenitore di mescolazione, cazzuola, spugna per il lavaggio, livella. La spatola dentata deve essere idonea per il tipo di rivestimento usato.</p>

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.