

Baunit Baumacol FlexTreme

Collante superflessibile per piastrelle, con posa su strato sottile



- **Estremamente flessibile (S2)**
- **Per tutti i formati di piastrelle, anche di grandi**
- **Per applicazioni complesse e sottofondi esigenti**

Prodotto Adesivo per piastrelle rinforzato con resine, per piastrellature su strato sottile, a indurimento idraulico, estremamente flessibile, resistente al gelo e all'acqua, con tempo aperto prolungato e duraturo nel tempo. Classe C2TE S2 secondo EN 12004.

Composizione Sabbia, cemento, leganti organici e additivi per una più facile lavorazione e una migliore adesione.

Caratteristiche Elevata resistenza e ottima risposta alle sollecitazioni termiche e meccaniche. Elevata flessibilità che ne consente l'impiego in qualsiasi condizione.

Campo d'impiego Posa a parete e a pavimento di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato, mosaici, maioliche, pavimenti in pietra naturale in interni ed esterni. Particolarmente adatto alla posa di piastrelle di grandi dimensioni a bassissimo assorbimento d'acqua e in presenza di forti sollecitazioni termiche e statiche, che vengono efficacemente smaltite, in esterni ma anche su pareti ed interni.

Dati Tecnici

specifiche normative:	EN 12004
classificazione:	C2TE S2
Tempo di lavorazione:	ca. 4 h
Tempo di maturazione:	ca. 5 min.
Tempo di correzione:	ca. 5 min.
Max spessore strato:	10 mm
Valore VOC 3d:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
pedonabilità:	Calpestabile e utilizzabile dopo 24h

	Baunit Baumacol FlexTreme 20 kg
consumo	ca. 3 kg/m² - 5 kg/m² a seconda della tipologia e del formato delle piastrelle
fabbisogno d'acqua	ca. 5.5 l/20kg

Imballo Sacco da 20 kg; 1 pallet = 56 sacchi = 1.120 kg

Stoccaggio Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto per un periodo massimo di 12 mesi.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo

Il supporto deve essere solido, ben portante, privo di polvere e non gelato e privo di residui di grasso e olio.

Supporti e ambienti idonei:

- Calcestruzzo
- Massetti cementizi e anidritici
- Intonaci cementizi e a base di gesso
- Pannelli in cartongesso
- Altri supporti a base minerale
- Terrazze, facciate, impianti di riscaldamento a pavimento.

Supporti non idonei:

- Legno
- Metallo
- Plastica

Preparazione sottofondo

Il supporto deve risultare privo di polvere, solido, consistente, asciutto ed esente di sostanze in grado di ridurre d'adesione. In genere si consiglia il pretrattamento di supporti problematici con:

- Baumit Grund per supporti assorbenti;
- Baumit SuperPrimer per supporti critici e non/debolmente assorbenti.

Applicazione**Attrezzatura raccomandata:**

Miscelatrice elettrica a lento moto, spatola dentata adatta, cazzuola, frattazzo.

Preparazione del prodotto:

Versare il contenuto di un sacco nella quantità prescritta di acqua pulita, quindi mescolare mediante una miscelatrice a lento moto ben pulita per circa 3 minuti fino a ottenere una massa omogenea. Lasciar riposare per circa 5 minuti, quindi mescolare di nuovo brevemente.

Applicazione:

Applicare Baumacol FlexTreme a spessore omogeneo sulla superficie servendosi di un'ideale spatola dentata. Nel distribuire il prodotto mantenere la spatola inclinata a 45°. Lavorare soltanto con prodotto fresco, rimuovendo eventuali residui con una spugna bagnata.

In esterni e in caso di piastrelle di grandi dimensioni adottare la tecnica *floating-buttering*, applicando a tal fine il prodotto sia sul supporto che sulla faccia posteriore della piastrella.

Trattamento successivo:

Evitare di sottoporre la superficie finita a sollecitazioni meccaniche e termiche per circa 24 ore (non camminare sulle piastrelle né sottoporle ad alcun carico).

Avvertenze e informazioni

Attenersi alle norme, direttive e informazioni tecniche relative al supporto e alle piastrelle. Non effettuare la posa a temperature inferiori a +5°C né esporre la superficie ai raggi solari diretti, a vento forte o a correnti d'aria. Mantenere riparata la superficie fino a completo indurimento.

Umidità elevate e temperature basse ritardano l'asciugatura.

Non additivare il prodotto con altre sostanze.

Non bagnare la superficie né le piastrelle prima dell'applicazione.

Attenersi strettamente ai tempi prescritti per la posa. In caso di superamento di tali tempi e comunque in caso di indurimento del prodotto, rimuoverlo completamente prima di ripetere l'operazione.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.