




Baunit DiagonalArmierung

Frecce di rete d'armatura



Prodotto Frecce di rete in fibra di vetro pre-sagomate, per il rinforzo degli angoli di aperture di porte, finestre e davanzali in sistemi di isolamento a cappotto. Testate in base all'EAD 040083-00-0404.

Composizione rete in fibra di vetro antialcalina

Caratteristiche Rete in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline, presagomata, per l'applicazione in corrispondenza degli angoli di porte e finestre in sistemi a cappotto. Consente di rinforzare la rasatura armata negli angoli delle aperture, assorbendo le tensioni e le sollecitazioni e minimizzando il rischio di cavillature. Testata in base all'EAD 040083-00-0404.

Campo d'impiego Realizzazione di rinforzi diagonali precisi agli angoli di aperture di porte e finestre in facciata in sistemi di isolamento a cappotto (ETICS).

Dati Tecnici

Prodotto	
rivestimento di massa:	160 g/m ² (maglia 4x4 mm)
misura maglia della rete:	500 x 330 mm
resistenza alla trazione:	≥ 2000 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo invecchiamento:	≥ 1000 N/mm ²

Variante(i)	Baunit DiagonalArmierung
consumo	4 pezzi per apertura

Imballo 1 scatola = 100 pezzi

Stoccaggio Stoccare in posizione orizzontale in luogo asciutto.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Sottofondo Il supporto deve essere portante, planare, pulito, asciutto, non gelato, non sfarinante, privo di polvere ed efflorescenze e non deve presentare parti staccate. La preparazione e la verifica del supporto vanno effettuate in base a quanto previsto dalla UNI/TR 11715:2018. Per la planarità delle superfici va applicata la ÖNORM DIN 18202. La posa dei pannelli isolanti e tutte le lavorazioni del sistema ETICS devono essere eseguite secondo norma UNI/TR 11715 e secondo le indicazioni di posa del produttore dei materiali.

Applicazione

Baumit DiagonalArmierung va posizionato diagonalmente a 45° in corrispondenza degli angoli delle aperture (porte, finestre, etc.) e in corrispondenza di ogni spigolo.

Baumit DiagonalArmierung va annegato completamente nell'intonaco di base, appositamente applicato in corrispondenza degli angoli delle aperture, prima dell'esecuzione della rasatura armata di sistema.

In corrispondenza degli spigoli interni e delle spallette delle aperture di porte e finestre è sempre necessario applicare singoli pezzi di rete tagliati e profili di rete presagomati (come Baumit SturzeckWinkel).

Dopodiché, seguire la rasatura armata del sistema. È indispensabile assicurare una sovrapposizione di almeno 10 cm tra la rete del profilo e la rete di armatura, per assicurare la continuità strutturale e una resistenza ottimale agli urti e alle sollecitazioni meccaniche.

Avvertenze e informazioni

Attenersi alla scheda tecnica del rasante impiegato. Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e non deve superare i +35°C.

Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature).

Nella posa di Baumit DiagonalArmierung occorre prestare attenzione affinché non si vengano a formare cavità sotto la rete. DiagonalArmierung va posato prima dell'esecuzione della rasatura armata di sistema.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.