



Baunit DiagonalArmierung

Frecce di rete d'armatura



Prodotto Frecce di rete d'armatura, adatte ad assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali nei sistemi di termoisolamento a cappotto. Testate in base all'EAD 040083-00-0404.

Composizione Fibra di vetro rivestita con sostanze plastiche.

Caratteristiche Tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline per impieghi nei sistemi di termoisolamento a cappotto Baunit ETICS. Testato in base all'EAD 040083-00-0404. Caratteristiche di dilatazione coordinate col carico di rottura.

Campo d'impiego Realizzazione di rinforzi diagonali precisi agli angoli di luci in facciata.

Dati Tecnici

misura maglia della rete:	ca. 4 x 4 mm
Peso specifico:	145 g/m ²
resistenza alla trazione:	≥ 2000 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo invecchiamento:	≥ 1000 N/mm ²

	Baunit DiagonalArmierung
consumo	4 pezzi per luce

Imballo 1 scatola = 100 pezzi

Stoccaggio Stoccare in posizione orizzontale in luogo asciutto.

Garanzia di qualità Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Applicazione Baunit DiagonalArmierung va posizionato a 45° in corrispondenza degli angoli di luci e in genere di ogni spigolo. Baunit DiagonalArmierung va annegato nell'intonaco di fondo prima della posa delle rete portaintonaco destinata ad armare la superficie.

Avvertenze e informazioni Durante la lavorazione e l'indurimento la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C. Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Nella posa di Baunit DiagonalArmierung occorre prestare attenzione a ché non si vengano a formare cavità sotto la rete.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.