



## Applicazione

Versare il prodotto in acqua pulita e mescolare mediante miscelatrice lenta. Lasciar riposare per circa 5 minuti, quindi rimescolare. È anche possibile servirsi di una miscelatrice planetaria, mescolando per almeno 2 minuti. Baunit NHL Multi si può applicare anche con le più comuni intonacatrici.

### Utilizzo quale ancorante

Applicazione a spatola su uno spessore di 1-2 mm per strato, fresco su fresco.

Utilizzando spatole dentate, applicare il prodotto orizzontalmente.

Per l'intonacatura successiva aspettare che l'aggrappante abbia fatto presa sufficiente (circa 1-3 ore, a seconda del supporto e delle condizioni atmosferiche).

### Utilizzo quale intonaco fine

Con frattazzo in acciaio inossidabile tirare ad uno spessore di almeno 3 mm. Quindi, dopo il primo consolidamento, passare con un frattazzo rivestito di spugna e lisciare.

### Utilizzo quale intonaco di fondo armato

Applicare Baunit NHL Multi su uno spessore di circa 3-5 mm, quindi con un frattazzo annegare a circa metà spessore la rete di armatura Baunit StarTex, sovrapponendo i giunti di almeno 10 cm. Lo spessore complessivo dello strato armato deve restare compreso tra 3 e 5 mm.

Prima di ogni successivo trattamento lasciare asciugare per almeno 5 giorni.

### Finitura raccomandata:

**Interni:** Baunit KlimaColor

**Esterni:** Baunit SilikatColor

## Avvertenze e informazioni

Durante la lavorazione e l'indurimento, la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5 °C. Non applicare il prodotto su supporti gelati o in caso di pericolo di possibili gelate. Non additivare con prodotti antigelo. La superficie trattata va protetta dall'irraggiamento solare diretto.

Per la posa attenersi anche alle direttive di lavorazione del Gruppo di lavoro "Intonaci", nella versione di volta in volta vigente. Per la complanarità della parete attenersi alla ÖNORM DIN 18202.

Umidità elevate e temperature basse possono prolungare considerevolmente i tempi di asciugatura.

---

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.