

Applicazione

Mescolare il prodotto in una miscelatrice a basso numero di giri, quindi applicarlo mediante frattazzo in materiale inossidabile per uno spessore di 2-3 mm.

Annegare completamente nello strato di rasante fresco la rete, tipo Baumit StarTex, ben distesa e senza pieghe, sovrapponendo i bordi di 10 cm. Quindi lisciare, eventualmente aggiungendo altro rasante.

Prima di ogni lavorazione successiva, lasciar attendere almeno 4-5 giorni.

Lo spessore nominale per una singola mano di rasante è di massimo 3 mm; per raggiungere uno spessore di 5 mm, è necessario applicare il prodotto in due mani. Lasciar riposare almeno 4-5 giorni fra la prima e la seconda mano.

Avvertenze e informazioni

Attendere almeno 4-5 giorni prima di applicare ulteriori rivestimenti¹.

PowerFlex può essere applicato in un'unica mano in uno spessore massimo di 3 mm. Per ottenere uno spessore di 5 mm, il prodotto va applicato in due mani. Lasciar riposare almeno 4-5 giorni fra le due mani¹.

Prima dell'intonacatura a finire non è necessario trattare la superficie con Baumit UniPrimer o Baumit PremiumPrimer.

Non applicare in condizioni di irraggiamento solare diretto né in presenza di pioggia o vento oppure proteggere la facciata, per esempio mediante reti protettive per impalcature. Non applicare su pannelli danneggiati dai raggi ultravioletti, che vanno prima levigati e puliti.

Proteggere le superfici che non vanno incollate, in particolare vetro, ceramica, klinker, pietra naturale, superfici verniciate e oggetti metallici. Eventuali schizzi di colla vanno rimossi con abbondante acqua, sciacquando i residui immediatamente, senza aspettare che si induriscano. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Non adatto per l'incollaggio di pannelli termoisolanti.

Non applicare o lasciare asciugare a temperature del supporto e dell'aria inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C. Elevate umidità atmosferiche e/o basse temperature possono rallentare considerevolmente l'essiccazione. Attenersi alla DIN 18350 (VOB, parte C) e alle disposizioni previste dalle Normative generali dell'Ispettorato all'edilizia (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen).

¹ Con una temperatura ambiente di +20 °C e umidità relativa ≤ 70%. Condizioni climatiche sfavorevoli possono prolungare i tempi di presa.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.