



Baumit BetoPadding

Betono restauracijai skirtas mišinys



Privalumai

- Vienkomponentis
- Betono restauracijai
- Puikus sukibimas su pagrindu

Produktas

Vienkomponentis, modifikuotas, betono restauracijai skirtas mišinys. Pasižymi puikiu sukibimu su betonu ir minimaliu susitraukimu.

Sudėtis

Cementas, smulkiagrūdžiai užpildai, priedai.

Savybės

Vidaus ir išorės darbams. Tepamas rankiniu būdu vertikaliai arba horizontaliai. Mišinys ypatingai tinka gelžbetoninių konstrukcijų atkūrimui.

Paskirtis

Koregavimo ir sanavimo mišinys, skirtas betono konstrukcijoms reprofiliuoti. Tinka didelio stiprumo betoninėms statybos dalims. Didžiausias sluoksnio storis vienam darbo žingsniui – 40 mm. Tinka išorės ir vidaus darbams.

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 42 maišai = 1.260 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lapė (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindui taikomi galiojantys teisės aktai. Jis turi būti pakankamai sausas, be ledo, dulkių dalelių, vientisas, stabilios formos, be atsiskiriančių dalelių. Neturi būti jokių betono klojinių nuėmimo priemonių dalių ar riebalų. Glotnūs arba lygūs paviršiai, nevientisi sluoksniai (pvz.: nešvarumai, senotinko likučiai, apsauginiai sluoksniai nuo perteklinio garavimo, cemento „pienas“ ir pan.) turi būti pašalinti (šlifuoekliu, aukšto slėgio vandens srove). Pagrindą geriausia ruošti prieš 24 val. (mažiausiai likus 2 val.), sudrėkinus ir palaikant nuolatinį drėgnumą. Tinka naudoti: visiems įprastiniams statybiniais mineraliniams pagrindams, pvz.: betonui, gruntui ir pan. Netinka naudoti: medžio, dirbtinės masės, metalui, vandeniui atspariems pagrindams.

Naudojimas

„Baumit BetoFill“ dengti sluoksniu ant dar drėgno „Baumit BetoHaft“ rišiklio, taikant metodą „drėgną ant drėgno“. Papildoma priežiūra: šviežią masę tinkam būdu saugoti nuo greito džiūvimo. Paviršius yra tinkamai susiformavęs maždaug po 48 valandų esant 20 °C temperatūrai. Esant aukštesnei temperatūrai reikia lauką, būtiną papildomai priežiūrai, atitinkamai pratęsti.

Bendroji informacija ir patarimai

Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5°C ir ne aukštesnė nei +25°C

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.