

Baunit MPI 25

Sausas kalkių-cemento tinkas



- Tinka visiems mineraliniams paviršiams
- Pakanka vieno sluoksnio
- Vidaus darbams ir itin drėgnoms patalpoms

Produktas	Baunit MPI 25 yra gamykloje paruoštas kalkinis cementinis mišinys mašiniam tinkavimui, tik vidaus darbams.	
Sudėtis	Statybinės kalkės, cementas, tinkavimo smėlis, perlitas, cheminiai priedai.	
Paskirtis	Padengimas mašininu būdu, vėliau užtrinant. Tinka visoms patalpoms, įskaitant drėgnas darbo patalpas, patalpas su apšildomomis sienomis.	
Techniniai duomenys	Degumas:	A1
	Maks. sluoksnio storis:	25 mm
	Vandens garų laidumo koeficientas μ :	apie 15
	Didžiausi grūdėliai	
Pakuotė	25 kg maišas, 1 paletė = 48 maišai = 1.200 kg	
Laikymo sąlygos	Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 12 mėnesių.	
Kokybės užtikrinimas	Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.	
Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą	Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baunit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.	
Pagrindas	Pagrindas turi būti sausas, švarus, neišalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jopaviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jonegali būti silpnai besilaikančių dalelių.	
Paviršiaus paruošimas	Pagrindas turi būti patikrintas pagal ŪNORM B 3346 ir ADG direktyvą. Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, netrupus, nuvalytas nuo dulkių.	

Naudojimas

■ Degtos plytos:

Rekomenduojamas tinkavimas dviem sluoksniais.

■ **Betoniniai ir keramzitbetoniniai blokeliai, cementiniai blokėliai suintegruota termoizoliacija:**

Išankstinis paviršiaus parengimas nebūtinus.

■ **Medžio skiedrų-cemento (skiedracementinės) plokštės, vienasluoksnės ir daugiasluoksnės garso izoliacinės plytos:**

Sienos: Baumit VorSpritzer; Džiūvimo laikas: 14 parų

■ **Glaistymas ant dažų dangų**

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, be druskų apnašų. Dažai turi būti tvirtai sukibę su pagrindu, jie negali kalkėti. Nesukibusias daleles pašalinti. Kruopščiai nuvalyti pagrindą.

■ **Glaistymas ant tinko**

Kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio vandens srove, ertmes užpildyti. Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, be druskų apnašų.

■ **Glaistymas ant betono**

Kruopščiai nuvalyti aukšto slėgio vandens srove, naudojant valomasias priemones.

■ **Cementinės plytos su medienos drožlių apdaila ir integruota termoizoliacija:**

Baumit VorSpritzer – tik po plytelėmis drėgnose patalpose. Džiūvimo laikas: 14 parų

■ **Tuščiaavidurės plytos:**

Paviršių kruopščiai sudrėkinti. Baumit VorSpritzer Džiūvimo laikas: 3 paros.

■ **Betonas:**

Baumit VorSpritzer Džiūvimo laikas: 3 paros

Tinkavimui galima naudoti įvairias tinkavimo mašinas (PFT G4, arba kitas analogiškas mašinas). Tinkavimo palengvinimui bei briaunų ir kampų apsaugai išanksto montuojami nerūdijantys uždėtiniai profiliai. Vonių kambariuose ir plotuose, kurie vėliau bus apklijuoti plytelėmis, reikia dėti nerūdijančias lentjuostas „majakus“. Paprastai MPI 25 sluoksnis užpurškiamas tinko mašina dviem sluoksniais „vikšro“ forma, išlyginamas H-pavidalo gremžtuku ir po sukibimo užtrinamas tinkama trintuve.

Bendroji informacija ir patarimai

■ Oro temperatūra darbo ir rišimosi metu turi būti virš +5 °C ir ne daugiau kaip +25 °C .

■ Šviežią tinką drėkinti 2 paros. Nutinkuotų paviršių įkaitimas neleistinas! Kai naudojami šildymo prietaisai, ypač dujiniai, turi būti užtikrinta karbonizacija.

■ Paviršiaus armavimas negali užkirsti kelio įtrūkimų susidarymui, tačiau gali sumažinti jų atsiradimo riziką. Montazinius griovelius būtina užtaisyti tinkamu kalkių-cemento skiediniu. Įmontuojant ir uždedant kitus sieninius elementus arba dengiant didelius plotus būtina padaryti įkirtimą mentele iki pat tinko pagrindo.

■ Paviršiai, ant kurių bus klijuojamos apdailos plytelės, neužtrinami. Būtina atsižvelgti į ÖNORM B 2207 reikalavimus. Prieš dedant kitą tinko sluoksnį, leisti tinkui išdžiūti (1 cm storio tinko sluoksniui -10 dienų džiovinimo laikas).

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo–pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.