



Baumit Sanova Fine

Restauravimo tinkas

Privalumai

- Baltas
- Praleidžiantis vandens garus
- Tinkamas ir naujai ir senai statybai



Produktas

Gamykliškai paruoštas, vandens skverbį stabdantis, natūraliai baltos spalvos sausasis tinkas. Skirtas dirbti rankiniu būdu pastatų viduje ir išorėje.

Sudėtis

Gesintos kalkės, baltasis portlandcementis, smėlis, priedai.

Savybės

Vandens skverbį stabdantis, gerai vandens garus praleidžiantis smulkus tinkas. Tolygiai užtrinant formuojamas paviršius, kurį be papildomo paruošimo galima dažyti.

Paskirtis

Naudojamas kaip smulkus tinko sluoksnis pastatų viduje ir išorėje ant sanuojančio tinko sluoksnio ar ant kalkių – cemento tinko sluoksnių tiek naujuose, tiek ir senuose pastatuose.

Techniniai duomenys

Produktas	
Degumas:	A1
Atsparumas gniuždymui po 28 dienų:	> 2 N/mm ²
Sluoksnio storis:	min. 3 mm
Vandens garų laidumo koeficientas μ :	apie 12

Išreiga	Variantas(-ai)
Tinko storis	min. 3 mm
Sąnaudos	apie 5 kg/m ² kai sluoksnio storis 4mm
Vandens sąnaudos	apie 6 l/25kg

Pakuotė

25 kg maišas, 1 paletė = 54 maišai = 1.350 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje vietoje ant padėklų gali būti laikomas 6 mėnesius.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių.

Naudojimas

Baunit SanovaFine tinko negalima maišyti su kitais produktais. Šis tinkas maišomas su paprastomis betono maišyklėmis. Paruoštas tinkas ant sienos užkrečiamas statybininko mentele arba užtepamas specialia tinko glaistykle. Kai „Baunit Sanova-Fine“ tinkas pradeda stingti, jį galima trinti tinkama trintuve (pavyzdžiui, stiroporo, putintos medžiagos ar pan.).

Bendroji informacija ir patarimai

- Oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra dirbant su tinku ir jam stingstant negali būti žemesnė nei +5°C.
- Į tinką negalima įmaišyti papildomų produktų.
- Ką tik tinku padengti paviršiai negali išdžiūti per greitai (jei reikia, paviršius drėkinamas).
- Prieš dengiant bet koku kitu sluoksniu, reikia palaukti ne trumpiau kaip 7 dienas.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.