

Baunit StarTex

Stiklo pluošto armavimo tinkleliai



Produktas	Baunit StarTex šarmams atsparus stiklo pluošto armavimo tinklelis visoms Baunit šilumos izoliacijos sistemoms.		
Sudėtis	Stiklo pluoštas.		
Paskirtis	Baunit StarTex stiklo pluošto armavimo tinklelis naudojamas armuojamojo pagrindo stiprinimui, todėl yra sudėtinė šilumos izoliacijos sistemų ir tinkų armuotų sluoksnių dalis.		
Techniniai duomenys	Paviršinis tankis: apie 150 g/m ²		
	<table border="1"><tr><td>Sąnaudos</td><td></td></tr></table>	Sąnaudos	
Sąnaudos			
Pakuotė	50 m ² rulonas, 1 paletė = 33 rulonai = 1650 m ²		
Laikymo sąlygos	Laikyti sausoje patalpoje, vertikaloje padėtyje.		
Kokybės užtikrinimas	Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.		
Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą	Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baunit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.		
Naudojimas	<ul style="list-style-type: none">■ Paviršiaus armavimas: armavimo mišinys dengiamas ant paviršiaus nerūdijančio plieno dantyta mentele (10 mm). Baunit StarTex armavimo tinklelis įspaudžiamas į šviežią sluoksnį. Kloti vertikaliai, iš viršaus į apačią. Armavimo tinklelio juostos turi būti įdėtos su 10 cm užlaida. Armavimo tinklelis turi būti panardintas 1/3 armavimo sluoksnio ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm armavimo mišinio sluoksniu. Armavimo tinklelio juostų persidengimo vietose armavimo mišinio sluoksnis turi būti ne plonesnis kaip 0,5 mm; minimalus sluoksnio storis 3 mm. Džiūvimo laikas: 1 mm-1 para.■ Įstrižas armavimas: zonose, kuriose yra padidinti įtempiai (kampiniuose langų ir durų plotuose), rekomenduojama armuoti įstrižai. Prieš padengiant paviršių armavimo mišiniu kampus rekomenduojama papildomai sutvirtinti stiklo pluošto tinklelio juostomis (apie 20 x 30 cm).■ Fasadinių paviršių, turinčių atlaikyti mechanines apkrovas, apsauga: norint išgauti padidintą atsparumą smūgiams, rekomenduojama paviršių armuoti du kartus. Baunit StarTex armavimo tinklelis įnardinamas į armavimo mišinį. Džiūvimo laikas: 24 val. (atsižvelgti į oro sąlygas). Po technologinės pertraukos paviršius pakartotinai armuojamas Baunit StarTex armavimo tinkleliu ir armavimo mišiniu.		

- Bendroji informacija ir patarimai**
- Dirbant su produktu oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė nei +5 °C ir ne didesnė nei +25 °C.
 - Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir lietaus. Uždengti fasadą pastolių tinkleliu.
 - Dengiant armavimo tinklelį, po tinkleliu jokiu būdu neturi susidaryti tuštuma. Tinklelis turi būti pilnai uždengtas mišiniu.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo–pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.