

## Kalziumsilikatplatte Anschlusskeil



- **Kapillaraktive, diffusionsoffene Kalziumsilikatplatte zur Schimmelsanierung im Innenbereich für angrenzendes Mauerwerk (Seitenwand, Decke)**
- **Durch die wärmedämmenden Eigenschaften wird die Oberflächentemperatur erhöht und das Risiko von Kondenswasserbildung minimiert**
- **Hoch wasserdampfdurchlässig, Bauaufsichtliche Zulassung, nicht brennbar (Brandklasse A1) nach DIN 4120**

**Produkt** Kapillaraktive, diffusionsoffene Kalziumsilikatplatte in Keilform als Produktergänzungsartikel der Kalziumsilikatplatte zur Schimmelsanierung.

**Zusammensetzung** Calciumsilikat und Zellulosefasern.

- Eigenschaften**
- Nicht brennbar.
  - Diffusionsoffen und kapillaraktiv.
  - Wärmedämmend.
  - Frei von Quarzstaub.
  - Sehr gute Sorptionseigenschaften (Aufnahme von Luftfeuchtigkeit).
  - Schimmelhemmend aufgrund hoher Alkalität.
  - Resistent gegen Ungeziefer.
  - Durch Formstabilität und relativ hohe Festigkeit ist die Platte gut zu transportieren und zu verkleben.
  - Die Erhöhung der Oberflächentemperatur verhindert Kondensatbildung.
  - Die hohe Saugfähigkeit der Platte ist zudem in der Lage, auch größere Mengen von Kondensfeuchte sehr schnell aufzunehmen, wodurch sie nicht mehr an der Oberfläche zur Verfügung steht. Ein Bewuchs durch Schimmel wird somit vermieden.

- Anwendung**
- Diffusionsoffene, kapillaraktive Schimmelsanierungsplatte für die Verwendung in Innenräumen auf mineralischen Untergründen.
  - Systembestandteil des Antischimmel-Systems.
  - Die Platte ist mit allen handelsüblichen Handwerkzeugen leicht und staubminimiert zu bearbeiten, zu kleben und anschließend mit der gewünschten Putzoberfläche zu gestalten.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter [www.baumit-selbermachen.lu](http://www.baumit-selbermachen.lu).

<b>Technische Daten</b>	Biegezugfestigkeit:	≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup>
	Brandverhalten:	A1, nicht brennbar Baustoffklasse nach DIN 4102
	Druckfestigkeit:	≥ 1.5 N/mm <sup>2</sup>
	Einsatzbereich:	innen, Wand, Decke
	Farbe:	Hellgrau
	pH-Wert:	ca. 10
	Plattendicke:	von 2,8 cm auf 5 mm zulaufend
	Plattenformat:	61 cm x 40 cm
	Porosität:	ca. 90 %
	Rohdichte:	245 kg/m <sup>3</sup> +/- 5 %
	μ-Wert:	2.5 Bemessung lt. Zulassung: 3
	Wasseraufnahme absorptiv:	≥ 1.2 M.-% (absorptiv)
	Wasseraufnahme kapillar:	ca. 270 M.-% (kapillar)
	Wärmeleitfähigkeit λ:	0.075 W/(m·K) nach ETA (bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit), Bemessung lt. Zulassung: 3*
	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10, dry, mat</sub> :	0.066 W/(m·K) (lt. DIBt)

**Lieferform** 1 Platte.

**Lagerung** Trocken und geschützt. Die Lagerzeit ist nahezu unbegrenzt.

<b>Qualitätssicherung</b>	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.
<b>Untergrund</b>	<p>Die Wand muss frei von Schimmelpilzen sein. Verschimmelte Flächen sind vorab z. B. mit einer handelsüblichen Peroxidlösung oberflächlich zu reinigen. Verschimmelte Putze, vorhandene Gips- und Kalk-Gipsputze, Tapeten, Altanstriche, Gipskartonplatten, andere vorgehängte Platten o. Ä. komplett entfernen.</p> <p>Der Untergrund zur Verklebung der Platten muss fest, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von haftmindernden Rückständen (Schmutz und Staub) sein. Unterputze müssen gut aufgeraut sein und einwandfrei abgebunden haben. Die zu verputzende Fläche muss gleichmäßig ausgetrocknet sein.</p> <p>Nichtsaugende Anstriche und glatte Betonflächen vorher mit einem geeigneten Haftvermittler (z. B. Klebespachtel ALLROUND) vorbehandeln.</p> <p>Untergründe, die in der Fläche Ebenheitsabweichungen von mehr als 5 mm aufweisen, müssen vor der Verklebung, z. B. mit Fassaden- und Sanierungsspachtel weiß, ausgeglichen werden. Ein Wandausgleich mit der Kleberschicht aus Antischimmel 2 in 1 Putz ist schwer auszuführen und nur bis Schichtdicken von 5 mm machbar.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kalziumsilikatplatten können NICHT mit einem Cuttermesser angeschnitten und dann über die Bruchkante gebrochen werden. Weil ein leichtes Ausbrechen/Ausfransen der Bruchkante auftreten kann, empfiehlt es sich, die Platten mit einem Fuchsschwanz oder einer Stichsäge zuzuschneiden.</li> <li>■ Löcher oder sonstige Plattenöffnungen sind mit Lochbohrer / Lochschneider oder einer Stichsäge herzustellen.</li> <li>■ Das Verkleben sowie das Verputzen der Platten erfolgt mit Antischimmel 2 in 1 Putz.</li> <li>■ Die Kalziumsilikatplatten müssen direkt vor der Verklebung und vor dem Verputzen mit Mineralgrund (1:1 mit Wasser verdünnt) gestrichen werden, um die Saugfähigkeit der Platten zu verringern.</li> </ul>
<b>Allgemeines und Hinweise</b>	<p><b>Auf eine möglichst hohlraumfreie Verklebung achten. Plattenstöße vollständig mit Antischimmel 2 in 1 Putz füllen.</b></p> <p>Schimmelbelastete Flächen mindestens anfeuchten oder einen Sporenbinder auftragen, um die Sporenverteilung bei der Reinigung/Entfernung gering zu halten.</p> <p>Tragen Sie bei der Schimmelbeseitigung immer entsprechende Schutzkleidung: mind. Arbeitskleidung, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe.</p> <p>Wir empfehlen, befallene Flächen von mehr als 0,5 m<sup>2</sup> durch eine ausgebildete Fachfirma beseitigen zu lassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Sachverständigen!</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere Baumit Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.