

Baumit PlanoFix White

Balta gāzbetona bloku līme



- **Plānkārtas**
- **Visa veida gāzbetona blokiem un akmeņiem**
- **M10 T klase**

Produkts	Rūpnieciski sagatavota plānās kārtas vieglbetona bloku līme uz kaļķa un cementa bāzes. M10 T klase atbilstoši prasībām saskaņā ar EN 998-2.	
Sastāvs	Baltais cements, kalcijs hidroksīds (celtniecības kaļķis), smiltis, piedevas.	
Īpašības	Plānkārtas, visa veida gāzbetona bloku un akmeņu mūrēšanai, gan nesošu, gan nenesošu sienu mūrēšanai.	
Lietojums	Gan nesošu, gan nenesošu sienu mūrēšana ar visa veida gāzbetona blokiem un akmeņiem. Iekšdarbiem un ārdarbiem.	
Tehniskie dati	Klasifikācija:	M10 T
	Izturēšanas laiks:	apm. 1.5 h
Iepakojums	25 kg maiss, 48 maiši uz paletes	
Uzglabāšana	Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā vietā uz paletēm.	
Kvalitātes garantija	Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.	
Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu	Drošības noteikumus saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu Jūs atradīsiet drošības datu lapā. (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu un II. pielikumu) www.baumit.com vai pieprasiet attiecīgajā ražotnē.	
Pamatne	Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nenasalušai, spējīgai uzsūkt mitrumu un līdzenai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaisītām daļiņām.	
Izstrāde	Iejaukšana	Ieberiet 25 kg maisa saturu traukā ar apm. 6,0 litriem tīra ūdens un rūpīgi samaisiet ar zemu apgriezīgu elektrisko mikseri 2–3 minūtes, līdz iegūta viendabīga masa bez kunkuļiem. Pēc 5 minūtēm pārmaisiet vēlreiz.
	Izstrāde	Pirmā bloku kārtā jāliek uz kaļķa–cementa mūrjāvas un jānolīmeņo, lai izveidotu piemērotu pamatni tālākai mūrēšanai. Nelīdzenumi jānorīvē ar rīvdēli un pamatne jāattīra no radušajiem putekļiem. Baumit PlanoFix uzklāj vienlaidu kārtā uz visas saķeres virsmas, izmantojot līmes kasti vai attiecīga platuma roboto ķelli (ieteicams 4x4 mm). Šuves biezums 1–3 mm.
Norādījumi	Izstrādes un cietēšanas laikā materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus (piem., pretsasalšanas līdzekli), jo tas var mainīt tā īpašības. Apkārtējo virsmu aizsardzība Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā flīzējamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūs.	

Uzņēmuma Baunit mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par Baunit produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma Baunit ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par Baunit produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums Baunit var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsiet uzņēmuma Baunit interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.