



Baumacol FlexTreme

Екстремно еластичен лепак
класа C2TE S2

- Екстремно еластичен (S2)
- За сите облоги и формати
- За проблематични подлоги

Производ Екстремно еластичен лепак, отпорен на вода и мраз, со продолжено отворено време и подобрени карактеристики, класа C2TE S2 според EN 12004. За положување на сите керамички сидни и подни плочки без ограничување, мозаик, фини камени плочки и природен камен, за надвор и внатре. Специјално и за тенки фини плочки со голем формат, како и за површини со големи термички дилатации и големо статичко оптеретување.

Состав Песок, цемент, органски врзива, како и адитиви за подобра обработливост и адхезија

Својства Екстремно еластичен и отпорен лепак за многу специфични подлоги на примена за надвор и внатре. Може да апсорбира големи термички дилатации и прифаќање настанување на термички и механички напрегање од подлогата или облогата.

Технички податоци норма: EN 12004
класификација: C2TE S2



Облик на испорака Вреќа 20 kg, 1 палета = 56 вреќи= 1120 kg

Складирање 12 месеци на суво на дрвени палети

Гаранција за квалитет Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога	Подлогата мора да биде чиста, сува, незамрзната, обезпрашена, не смее да биде водоодбивна, без изцветување, без масни дамки, носивва и без нестабилни делови.
	Погодна подлога: ■ бетон, ■ поробетон, ■ варово-цементен малтер, ■ гипсан малтер, ■ цементна кошулка, ■ цементен малтер, ■ гипс картонска плоча, ■ саморазливни маси, ■ разливни анхидридни кошулки, ■ керамички плочки итн. Непогодна подлога: ■ дрво, ■ метал, ■ пластика, ■ линолеум, ■ битуменски подлоги, ■ органска боја и малтери
Подготовка на подлогата	Да се израмни и изнивелира подлогата (по потреба, да се почитува времето на сушење, мин 24h): ■ порамнувачки малтери (Baumacol Preciso) ■ самонивелирачки маси (Nivello Quatro, Nivello 50) За подобрена адхезија, регулирање на вливливоста и подобро аплицирање нанесете: ■ вливливи површини - Baumit Grund без разредување, сушење од 15-60 мин. ■ невливливи површини – Baumit SuperPrimer, сушење 45 мин.
Обработка	Мешање: Baumit Baumacol FlexTreme се истура во чиста вода (околу 5,5 вода по вреќа), се меша со спороротирачка мешалка 500o/min или во континуирана мешалка со рамномерно додавање вода 3 минути; оставете да одстои околу 5 минути, па уште еднаш промешајте. Конзистенцијата на веќе зацврстениот материјал не може да се подесува со дополнително додавање вода. Додавање на забрзувачи или адитиви против мрзнење не е дозволено. Аплицирање: Се препорачува лепакот да се нанесе рамномерно на подлогата со мазната страна од глетарката, која дополнително се израмнува со назабената страна од глетарката додека не се добие изедначен изглед со додавање на лепак доколку е потребно. Керамичките плочки треба да се постават во свеж лепак во рамките на отвореното време и да се постават со лесно помрднување и притискање на плочките, со што се постигнува оптимално лепење. Надвор, како и во пределите со постојана влага (купатила, тоалети), како и во случај на големи механички оптеретувања, густ сообраќај обавезно е примена на комбинирана постапка на лепење во две фази со нанесување на лепак истовремено на подлогата и на керамиката, процентот на покривност со лепак на плочката треба да биде најмалце 90%. За лепење на плочки со димензии поголеми од 900 cm² (30x30 cm), се препорачува нанесување на лепак и на керамичката плочка и на подлогата, нанесен во комбинираната постапка опишана горе. Фуги - споеви помеѓу плочки: Фугите се изведуваат после најмалку 24h од лепењето на плочките. Еластични дилатации Еластичните дилатации мораат да бидат изработени со помош на надворешни профили, силиконски или полиуретански маси и се изработуваат на површини од 40 m² во случај на неграни подови, во случај на греани подови еластичните дилатации се поставуваат на површини од 15 m², а во случај на линеарни елементи (пр. ходник) до 15 m². Споевите идат од нивото на плочките па се до подлогата.
Напомени и општи информации	Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на процесот на обработка и сврзување треба да биде најмалку 5°C и максимална 30°C. Површините мора да бидат заштитени од директна сончева светлина, дожд и ветер. Големата влажност и ниските температури може да доведат до продолжено време на сушење. Надворешните површини заштитете ги најмалку 24 часа од директна сончева светлина / врнежи и најмалку 72 часа од смрзнување. За подготовка на материјалот може да се користи само чиста вода (вода од чешма). Одредбите за применливите норми и прописи, како и техничката документација, вклучително и проектите, мора да се почитуваат.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.