

Baumit EasyPrimer

Подлога за длабинско
зајакнување минерални и
органски подлоги



- За органски и минерални површини
- Паропропустлив
- Квалитет ЕС 1

Производ Длабоко паропропустлива подлога за импрегнација и зајакнување на сите минерални и органски подлоги, како и пред нанесување на внатрешни бои на Baumit и фасадни бои (Color), како и пред нанесување на глет масите. Без растворувачи. Сертифицирано од Ecodecode EC1 Plus.

Состав Органско врзивно средство, специјални додатоци, вода.

Својства Паропропустлива подлога која ги зајакнуваат површините, ја регулира вливливоста на подлогата и врзувањето на глет масите и боите.

Аплицирање Како прајмер за сите вообичаени ѕидни и тавански површини, како и пред нанесување на боја и глет маси. Ги зајакнува слабите и кредасти површини, ја регулира вливливоста на сите органски и минерални површини, како и гипс картон. Може да се користи и во системите Baumit Klima.

Технички податоци

густина:	прибл. 1 kg/dm ³
боја:	Транспарентна

	EasyPrimer 5l
потрошувачка	прибл. 0.1 l/m ² во зависност од вливливоста на подлогата



Облик на испорака Канистер 5l, шише 1l

Складирање 12 месеци на суво место на дрвени палети во фолија, заштитено од сончева светлина и мраз.

Гаранција за квалитет Внатрешен надзор преку нашите фабрички лаборатории

Класификација според Законот за хемиски супстанции Деталната класификација по законот за хемикалии можете да ги видите во безбедносниот лист со податоците за сигурност на материјалот (во склад со членот 31 и прилогот II одредба бр. 1907/2006 Европскиот Парламент и совет од 18.12.2006.) кој може да се превземе на страната www.baumit.com или да го побарате во Баумит.

Подлога

Подлогата мора да биде сува, без мраз, без прашина, вливлива, рамна, носива, без расцветување или лабави делови.

Производот е погоден за следниве подлоги:

- минерални малтери (на пр. Баумит цементни, гипсени, варовни и варовоцементни малтери);
- бетон;
- фасадни малтери и бои со добра адхезија
- гипс-картон

Производот не е погоден за следниве подлоги:

- пластични и синтетички материјали;
- лакови, т.е. мрсни бои;
- дрво;
- метал;

Подготовка на подлогата

- Чистете ги валканите површини, механички или со перење, почитувајќи го времето на сушење од минимум 2-3 дена;
- Отстранете ги сите слабо лепливи бои;
- Поправете ги оштетените или испукани минерални површини со нанесување на Bauprimer производите (на пр. MultiWhite, DuoContact, ProContact, StarContact White, openContact) и, доколку е потребно, зајакнете со Bauprimer StarTex мрежа.

Обработка

Добро измешајте пред да нанесете Bauprimer EasyPrimer.

Се препорачува потребниот степен на разредување да се одреди врз основа на тест површините. Степенот на разредување зависи од состојбата и вливливоста на подлогата. На површината не смее да се формира стаклен слој.

Препорачано разредување:

- Надворешни површини или високо апсорбирачки површини без разредување
- Внатрешни површини или слабо апсорбирачки површини 1:1 до 1:2

На стврдната и сува површина, нанесете ја целата површина со прскање или со валјак. При повеќекратно нанесување, потребни се поединечни слоеви. Оставете го премазот да се исуши. Секогаш нанесувајте Bauprimer EasyPrimer разреден во пропишаниот сооднос! Направете тест површина за да го одредите разредувањето.

По нанесувањето, Bauprimer EasyPrimer мора целосно да се впије во подлогата. При повеќекратно нанесување (на пр. високо вливлива подлога и/или груба подлога) се препорачува да се нанесе првиот слој разреден во поголем сооднос за да се постигне оптимална вливливост на премазот во подлогата.

Откако ќе се исуши премазот Bauprimer EasyPrimer, на површината не смее да се формира стаклен слој!

Работете рамномерно и без прекин.

Време на чекање: основната површина мора да биде сува пред да се нанесат завршните слоеви Bauprimer (фасаден малтер / боја). Слабите површини (обложени) по нанесувањето на прајмерот ќе бидат проверени за ефикасноста на третманот, отпорноста на триење со рачно триење на површината што сте ја нанеле.

Напомени и општи информации

Температурата на воздухот, материјалот и подлогата за време на процесот на нанесување и врзување мора да биде најмалку 5 °C и најмногу 30 °C.

За разредување е дозволена само чиста вода (од чешма).

За да се зачуваат посебните својства на производот, не смее да се меша со други производи.

Обезбедете добра вентилација при работа внатре!

Безбедносни мерки: видете го Безбедносниот лист.

Заштита на соседните површини:

Површините покрај завршната површина, особено стаклото, керамиката, иверицата, клинкерот, природниот камен, лакот и металот, мора да бидат заштитени.

Испрсканите површини мора веднаш да се измијат со вода. По употреба, алатите и опремата треба веднаш да се исчистат со вода.

Писмените и усните препораки за технологијата на аплицирање дадени од нас за да му помогнат на продавачот/ апликаторот се засновани на нашето искуство и ја рефлектираат моменталната состојба на техниката во науката и практичната примена на знаењето. Сепак, се подразбира дека овие препораки не се обврзувачки. Тие не создаваат никакви правни односи или какви било дополнителни обврски во врска со договорот за продажба. Тие не го ослободуваат купувачот од обврската да ја провери соодветноста на нашите производи за предвидената намена или за сопствена употреба.