

- Beschrijving van de voordelen**
- Zeer glad reparatie- en plamuurspatel op basis van gips voor alle gladmaak- en modelleerwerkzaamheden
 - Hoge kleefkracht, zeer gemakkelijk glad te maken en te schuren
 - Breed scala aan binnentoepassingen



Samenstelling Gips, steenpoeder en additieven voor een betere verwerking en hechting.

- Kenmerken**
- Zeer fijne en gladde, zeer stabiele vulstof, egalisatie-, modelleer- en gladstrijkpleister.
 - Brandt niet op en rolt niet af.
 - Heeft een hoge kleefkracht en is gemakkelijk glad te maken.
 - Maakt schone en eenvoudige verwerking mogelijk.

- Toepassing**
- Naast het gebruik als reparatie- en gladstrijkpleister is het ook geschikt voor alle gladstrijk- en boetseerwerk.
 - Kan worden gebruikt op muren en plafonds van glad, absorberend beton zonder hechtbrug.
 - Voor het bevestigen van gipsplaten, hardschuimplaten enz. en voor het egaliseren van filigraanplafonds.
 - Kan worden gecoat met alle in de handel verkrijgbare verven en coatings, op voorwaarde dat mortelgroep P IV hier voor voldoende is.
 - Pleistermortel voor gebruik als binnenpleister voor wanden, plafonds, pilaren en scheidingswanden.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	15 01 01, 15 01 10*, 17 08 02
Brandgedrag:	A1, niet brandbaar
Druksterkte:	> 2 N/mm ²
Kleur:	Lichtgrijs
Pleistermortelgroep:	C7/20/2 conform DIN EN 13279-1
Verwerkingstijd:	ca. 30 - 60 minuten

Variant(en)	5 kg	10 kg	25 kg
Opbrengst	ca. 5.5 l/zak (ca. 5,5 m ² /zak met 1 mm laagdikte)	ca. 11 l/zak (ca. 11 m ² /zak met 1 mm laagdikte)	ca. 27 l/zak (ca. 27 m ² /zak met 1 mm laagdikte)
Minimale laagdikte	min. 1 mm	min. 1 mm	min. 1 mm
Verbruik	ca. 0.9 kg/m ² /mm Laagdikte	ca. 0.9 kg/m ² /mm Laagdikte	ca. 0.9 kg/m ² /mm Laagdikte
Waterbehoefte	3 l/zak - 3.5 l/zak	6 l/zak - 6.5 l/zak	15 l/zak - 16 l/zak

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.

De prestatieverklaring is elektronisch beschikbaar op www.baumit-selbermachen.com.

Leveringswijze	Papieren zak, 5 kg (108 zakken per pallet = 540 kg) Papieren zak, 10 kg (81 zakken per pallet = 810 kg) Papieren zak, 25 kg (35 zakken per pallet = 875 kg)
Bewaring	Droog en beschermd, niet langer dan 12 maanden bewaren. De datum op de verpakking komt overeen met de productiedatum.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscntrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	De ondergrond moet stevig, gezond, schoon en droog zijn. Losse delen, druppelende en holle ruimtes, dispersiegebonden of distempercoatings, vuil, stof, olie en vet moeten worden verwijderd. Scheuren moeten wigvormig verbreed worden. Filmvormende lossingsmiddelen (bekistingswas, bekistingsolie, enz.) moeten worden verwijderd. Het oppervlak moet goed uitgehard en droog zijn (witdroog). Sterk absorberende ondergronden voorbehandelen met Baumit Hechtprimer. Betonnen ondergronden moeten absorberend zijn aan het oppervlak en mogen een betonvochtgehalte van 3 gewichtsprocent niet overschrijden. Niet-absorberende betonnen oppervlakken voorbehandelen met een hechtingsbevorderend middel, bv. Baumit Betoncontact of Baumit Airless- en rolplamuur silicaat gebruiken.
Verwerking	Meng de binnenplamuur met de bovengenoemde hoeveelheden water. Als alternatief kun je de binnenplamuur mengen in een verhouding van 1 deel water op 1,5 deel binnenplamuur voor een plastische consistentie. Voeg voor gebruik als plamuurspatel iets meer water toe om een romiger consistentie te krijgen. Strooi voor het mengen de Binnenplamuur in ongeveer 90 % van de totale benodigde hoeveelheid water totdat zich kleine eilandjes droog materiaal vormen op het oppervlak. Na 3 - 5 minuten weken moet de plamuurmassa gemengd worden tot het klontvrij is. Voeg vervolgens onder voortdurend roeren de resterende hoeveelheid water toe tot de juiste consistentie is bereikt. Voeg geen droog materiaal meer toe om klontvorming te voorkomen. Gebruik alleen schoon water. Het mengen gebeurt het best met een garde. Binnenplamuur wordt meestal aangebracht met een stalen spaan en in de eerste werkgang gladgestreken voor een goede dekking; na uitharding kan het opnieuw worden gladgestreken met vers materiaal. Verwerkingstijd ongeveer 30 - 60 minuten, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Bij toepassing als voegvuller wordt het materiaal aangebracht tot een maximale laagdikte van 20 mm en gladgestreken. Voegvulling op plafondelementen en grotere reparatiegebieden moet in minstens twee gangen worden uitgevoerd. Voor massieve plafondelementen of prefab betonelementen met lengtes ≥ 6 m moeten weefselstroken in de Binnenplamuur worden aangebracht om scheuren te voorkomen.
Algemeen en aanwijzingen	In gesloten gebouwen heeft de Binnenplamuur voldoende dwarsventilatie nodig voor een goede droging, zodat het pleister zijn sterkte bereikt en er geen sinterlagen ontstaan. Ondersteun het droogproces in de winter in verwarmde ruimtes met gerichte ventilatie. Verhoog de verwarming langzaam en ventileer. Binnenplamuur is geen voegvuller volgens DIN EN 13963 en mag daarom niet voor dit doel worden gebruikt bij de constructie van droogmuren. Binnenplamuur moet volledig droog zijn voordat verdere coatings worden aangebracht, zoals tegels, behang, verf enz. Een droge ondergrond is absoluut essentieel voor een duurzame en voldoende hechting op betonnen oppervlakken. Als een maximaal vochtgehalte van 3% niet kan worden gegarandeerd of als de ondergrond licht beton is, moeten Hechtpleisters op basis van Cement worden gebruikt (bijv. Gevel- en renovatieplamuur wit). Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN 13914, DIN 18550, DIN EN 13279-1 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, neem dan contact op met ons verkoopteam. verkoopadviseurs geven je graag gedetailleerde, objectspecifieke informatie.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.