



Baumit MPI 25 L

Tynk cementowo-wapienny wewnętrzny lekki



- gładka powierzchnia pod malowanie
- drobnoziarnisty
- reguluje klimat pomieszczenia

Produkt	Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka tynkarska do aplikacji maszynowej, do wykonywania tynku zacieranego.																						
Skład	Wapno budowlane, cement, piasek, perlity, inne dodatki.																						
Właściwości	Zaprawa tynkarska o dużej wydajności, po nałożeniu tworzy drobnoziarnistą strukturę powierzchni ścian i sufitów.																						
Przeznaczenie	Do wykonywania jednowarstwowych tynków cementowo-wapiennych, lekkich, wewnątrz budynków. Nadaje się do każdego rodzaju pomieszczeń, również tych o podwyższonej wilgotności oraz przemysłowych.																						
Dane techniczne	Klasyfikacja:	LW wg PN-EN 998-1																					
	Reakcja na ogień:	A1																					
	Wytrzymałość na ściskanie:	CS II																					
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	5 / 20 (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-1)																					
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ :	0,330 W/mK (wartość tabelaryczna dla P= 50% wg PN-EN 998-1)																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MPI 25 L 30 kg</th><th>MPI 25 L luz</th></tr></thead><tbody><tr><td>Uziarnienie</td><td>0 - 0,6 mm</td><td>0 - 0,6 mm</td></tr><tr><td>Grubość tynku</td><td>od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)</td><td>od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)</td></tr><tr><td>Grubość tynku</td><td>od 8 do 15 mm sufit</td><td>od 8 do 15 mm sufit</td></tr><tr><td>Zużycie</td><td>ok. 11,5 kg/m²/10mm</td><td>ok. 11,5 kg/m²/10mm</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>ok. 2,5 m²/worek /10 mm</td><td></td></tr><tr><td>Zapotrzebowanie wody</td><td>ok. 7,5 l/30 kg</td><td>ok. 7,5 l/30 kg</td></tr></tbody></table>		MPI 25 L 30 kg	MPI 25 L luz	Uziarnienie	0 - 0,6 mm	0 - 0,6 mm	Grubość tynku	od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)	od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)	Grubość tynku	od 8 do 15 mm sufit	od 8 do 15 mm sufit	Zużycie	ok. 11,5 kg/m ² /10mm	ok. 11,5 kg/m ² /10mm	Wydajność	ok. 2,5 m ² /worek /10 mm		Zapotrzebowanie wody	ok. 7,5 l/30 kg	ok. 7,5 l/30 kg	
	MPI 25 L 30 kg	MPI 25 L luz																					
Uziarnienie	0 - 0,6 mm	0 - 0,6 mm																					
Grubość tynku	od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)	od 10 do 25 mm ściana (w jednej warstwie)																					
Grubość tynku	od 8 do 15 mm sufit	od 8 do 15 mm sufit																					
Zużycie	ok. 11,5 kg/m ² /10mm	ok. 11,5 kg/m ² /10mm																					
Wydajność	ok. 2,5 m ² /worek /10 mm																						
Zapotrzebowanie wody	ok. 7,5 l/30 kg	ok. 7,5 l/30 kg																					
Opakowanie	Worek 30 kg, 40 wor./pal. = 1200 kg Luz (silos)																						
Przechowywanie	W suchym i chłodnym miejscu, na paletach drewnianych, przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku.																						
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.																						
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl																						
Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, nieprzemarznięte, odpyłone i odtuszczone, odpowiednio chłonne, wolne od wykwitów, nośne i pozbawione luźnych cząstek.																						

Przygotowanie podłoża

- Cegły wypalane (cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny), bloczki silikatowe: Obrzutka wstępna Baunit Spritz. Przerwa technologiczna: 3 dni, lub gruntowanie środkiem Baunit Grund rozcieńczonym w stosunku 1:6 z wodą. Przerwa technologiczna: ok. 12 godz.
- Beton zwykły, konstrukcyjny, pustaki betonowe, keramzytobetonowe: Obrzutka wstępna Baunit Spritz (VorSpritzer). Przerwa technologiczna: 3 dni.
- Gładki beton (chłonny); beton wibrowany, gładkie prefabrykowane płyty betonowe: podkład wzmacniający przyczepność Baunit SuperPrimer. Przerwa technologiczna: od 12 do 48 godz. Ewentualnie wykonać warstwę szepną z zaprawy Baunit HM50 lub Baunit ProContact (przeczesała w poziomie grzebieniem tynkarskim). Przerwa technologiczna: 3 dni.
- Beton komórkowy (gazobeton): Obficie zwilżyć wodą całą powierzchnię (nie doprowadzać do powstania filmu wodnego), następnie stosować cementową obrzutkę wstępną Baunit Spritz. Przerwa technologiczna: 3 dni. Ewentualnie gruntować środkiem Baunit Grund rozcieńczonym w stosunku 1:6 z wodą. Przerwa technologiczna: ok. 12 godz.

Wskazówki dotyczą muru wykonanego zgodnie z normą, przy założeniu, że fugi pomiędzy elementami budowlanymi zostały wypełnione.

Obróbka

Zawartość worka wymieszać mieszarką wolnoobrotową z podaną na opakowaniu ilością czystej, chłodnej wody. Czas mieszania ok. 3-5 min.- do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po kilku minutach ponownie krótko przemieszać. Przy nakładaniu maszynowym za pomocą agregatu tynkarskiego, woda dozowana jest automatycznie podczas ustalania konsystencji roboczej tynku. Tynk wewnętrzny Baunit MPI 25 L może być nakładany wszelkimi, będącymi w użyciu agregatami tynkarskimi. Agregat powinien zostać starannie wyczyszczony przed rozpoczęciem pracy, szczególnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczęciem tynkowania wskazane jest - w celu ułatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich narożników nierdzewnymi profilami ochronnymi oraz osadzenie ich za pomocą zaprawy montażowej Baunit SpeedFix. Nie stosować żadnych dodatków (np. środków przeciwmrozowych, plastyfikatorów, przyspieszaczy wiązania, etc.). Tynk narzucać na ścianę ręcznie, przy użyciu kielni lub maszynowo, agregatem tynkarskim na żadaną grubość (średnio ok. 10-15 mm). W miejscach narażonych na pęknięcia (np. przejścia różnych materiałów, narożniki okien i drzwi)- zatopić siatkę do zbrojenia tynków maszynowych Baunit MaschinenputzArmierung. Po nałożeniu, świeży tynk ściągać łata typu H, wyrównując wstępnie jego powierzchnię i sprawdzając jednocześnie pion i kąty. Przewody elektryczne muszą zostać przykryte min. 5 mm warstwą tynku. W przypadku potrzeby- dorzucać tynk w miejscach ewentualnych ubytków. Przy grubości tynku powyżej ok. 25 mm nakładać wielowarstwowo, metodą „świeże na świeże”, uprzednio przeczesać pierwszą warstwę grzebieniem tynkarskim w poziomie. Tak przygotowaną powierzchnię pozostawić do wstępnego utwardzenia. Dostatecznie utwardzony tynk należy wyrównać łata trapezową- poprzez drapanie wierzchniej warstwy na całej powierzchni. Przygotowany świeży tynk, zacierać pacą styropianową, a następnie pacą z gąbką lub filcem, dla uzyskania jednorodnej struktury powierzchni. W zależności od potrzeb, podczas zacierania zwilżać powierzchnię. Tynku przeznaczonego pod płytki ceramiczne- nie zacierać, powierzchnie w tych miejscach pozostawić po wyrównaniu łata „na ostro”.

Wskazówki

W czasie wiązania tynku temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5 °C i nie może przekraczać +25 °C. Świeżo otynkowane powierzchnie należy przez kilka dni utrzymywać w stanie wilgotnym (zależnie od warunków pogodowych). Nie dopuszczać do bezpośredniego nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczególności nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonująca wentylacja (z uwagi na karbonatyzację). Położenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni- nie wyklucza ewentualnych pęknięć czy zarysowań, zmniejsza jednakże znacznie ryzyko ich powstawania. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. W przypadku pokrywania tynkiem dużych powierzchni, jak i przy zastosowaniu różnych materiałów budowlanych, stosować należy nacięcie kielnią na całej grubości tynku. Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykończeniowej- zachować przerwę technologiczną - 10 dni na każde 10 mm grubości tynku.

Warunki na placu budowy przy wykorzystaniu silosów: Przyłącze elektryczne: 380 V, bezpieczniki 3 x 25 A. Ciśnienie wody: min. 3 bar, przyłącze 3/4". Dojazd: droga dojazdowa musi być przejezdna dla ciężarówek i nieprzerwanie dostępna. Powierzchnia potrzebna do postawienia silosu: min. 3x3m na nośnym fundamencie. Rozmiary i masy naszych silosów oraz samochodów dostawczych można znaleźć w dokumentach technicznych silosów.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.