

Aplicare

Amestecare

Amestecarea se va face într-un vas cu apă curată cu mixerul la turație redusă (timp de 3 minute) până se obține un amestec omogen (fără aglomerări).

Cantitatea de apă este de cca. 1 l/5 kg (0,2 l/kg) și se va regla în funcție de consistența necesară.

După un repaos de cca.5 minute se reia malaxarea.

Rostuire

Aplicați diagonal pe direcția rostului cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau un spaclu.

După o întarire ușoară, curățați cu apă curată și un burete moale. Asigurați-vă că rosturile sunt umplute cu chit.

După uscare (zvântare), se spală din nou cu apă curată. Protejați suprafața contra solicitărilor mecanice (mersul) timp de aproximativ 24 de ore de la aplicare.

La colțurile încăperilor, precum și la îmbinarea pardoselilor cu pereți se vor prevedea cordoane perimetrice din silicon utilizând chitul siliconic Baumacol Silikon.

Rosturile poaspete se vor proteja împotriva ploii, a uscării premature și a înghețului.

Pentru asigurarea uniformității culorii, se recomandă pe cât posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricație.

Recomandări

Trebuie respectate normele și normativele tehnice în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5 °C și peste +25 °C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie priza și întărirea, iar temperatura ridicată le accelerează. Nu se amestecă cu alte materiale!

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.