



Baumit DivinaColor

Vopsea superioară colorată pentru interior

Avantaje

- Culori conform paletarului Baumit Life
- Aplicare manuală și mecanizată
- Pentru toate tipurile de suport



Produs

Vopsea superioară colorată pentru interior din clasa de top, cu clasa de lavabilitate ridicată, verificată conform EN 13300.

Compoziție

Lianți organici, adaosuri, apă

Proprietăți

Vopsea de interior cu clasa de lavabilitate ridicată, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară.

Domeniu de aplicare

Vopsea de calitate superioară pentru interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips carton și beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale. Se colorează conform paletarului Baumit Life, în codurile de culoare cu terminațiile de la 2 la 9.

Date Tehnice

Produs	
Densitate:	1.68 kg/dm ³
Grad de luciu:	G3 mat
Clasa de lavabilitate:	R-Clasa 2
Standard:	SR EN 13300:2002
Valoare pH:	8 - 9
Timp de uscare:	min. 4 ore după aplicarea primului strat
TVOC:	< 30 g/l

Variantă(e)	Divina Color_5 l	Divina Color_14 l
Acoperire	38 m ² /Găleată /strat	108 m ² /Găleată /strat
Consum	0.13 l/m ² /strat	0.13 l/m ² /strat



Formă de livrare

găleată 5 litri, 1 palet = 48 găleți = 240 litri
găleată 14 litri, 1 palet = 24 găleți = 336 litri

Depozitare

18 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.

Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Suport	Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe. <p>Recomandată pe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ toate tipurile de tencuieli minerale, ■ gleturi și tinciuri; ■ plăci de gips carton; ■ beton. <p>Nerecomandată pe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ straturi de lac sau vopsele de ulei, ■ humă; ■ PVC; ■ lemn
Pregătire suport	Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul). La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 10 zile/cm grosime). Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere. Suportul se va amorsa în prealabil cu un strat de amorsă Baumit DivinaStart (DivinaPrimer) cu un timp de așteptare (uscare) 3 ore. Amorsarea este recomandată și în cazul aplicării peste straturi anterioare de vopsea lavabilă la renovări. Pe suporturile cu capacitate de absorbție ridicată (tencuieli poroase, plăci de gips carton) se aplică Baumit EasyPrimer (a se vedea fișa tehnică și raportul de diluție). În cazul renovărilor pe suporturi dificile (pătate, afumate etc.) se recomandă utilizarea grundului barieră Baumit SperrGrund în unul sau două straturi după caz cu respectarea timpilor de uscare aferenți.
Aplicare	Se va amesteca vopseaua Baumit DivinaColor, lent și uniform cu mixerul. Se va evita ca prin procesul de malaxare să se antreneze aer în materialul proaspăt. Aplicarea se face cu trafaletul, sau bidineaua. <p>Stratul 1 - strat de vopsea Baumit DivinaColor (diluată cu 10% apă), timp de uscare min 4 ore;</p> <p>Stratul 2 - strat de vopsea Baumit DivinaColor nediluată sau diluată cu 5% apă (dacă este cazul).</p> <p>Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de nuanța produsului.</p> <p>Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune peste cea anterioară. Fiecare strat se aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală. În cazul aplicării cu instalații airless (ex: Graco 390 Clasic echipat cu pistol FTX-E Gun și duza PA 517 sau PA 519, pistol Graco EasyMax WP II cu duza PST 517 etc.) se recomandă o presiune de lucru 150-200 bari și duză 0,017-0,019 țoli (0,43-0,48 mm).</p>
Recomandări	Temperatura aerului, materialului și suportului trebuie să fie peste 5°C și max. 30°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare și pot modifica nuanța de culoare. A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor. Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul unei singure sarje de vopsea. Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatură și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de culoare trebuie comandată odată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea, pentru ca toată cantitatea să fie fabricată în același timp. <p>Protejarea suprafețelor adiacente</p> <p>Se vor proteja împrejurimile suprafețelor de vopsit (sticlă, lemn, placaje ceramice, PVC, etc.). În cazul stropirii, se va curăța în proaspăt cu apă partea stropită, nu se va aștepta uscarea vopselei.</p>

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.